



INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

KOMPLETNÍ PROGRAM 2017–2020

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

OBSAH

ZNAČKA PFLEIDERER	1
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU	14
DEKORY	41
Designová kolekce	42
Technické údaje	66
STRUKTURY	93
Přehled struktur	110
Struktury – doporučení	111
NOSNÉ MATERIÁLY PRO LAMINACI	113
DESKY PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY	119
Dekorativní desky	132
Vysokotlaké lamináty (HPL) a HPL-Compact	157
SolidColor	181
Kompozitní prvky	184
Pracovní desky a okenní parapety	203
Hrany	210
SUROVÉ DESKY	213
Kontakt	240
Úplný přehled dekorů	241



ONE PFLEIDERER:
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU –
PRO VAŠE POŽADAVKY
A VÁŠ ÚSPĚCH.

Značka Pfleiderer se mění. Ze spojení Pfleiderer Grajewo a Pfleiderer GmbH vznikla nová, mezinárodní a schopná značka materiálů na bázi dřeva.

Díky tomu jsme mohli sladit všechna výrobní místa, zjednodušit postupy a optimalizovat sortiment našich výrobků a nabídku služeb. A díky tomu máte přístup k celosvětově identické nabídce dekorů, struktur a formátů, která je ohledně své šířky a hloubky jedinečná.

One Pfleiderer pro vás znamená ještě silnějšího partnera pro materiály na bázi dřeva, s výjimečnými schopnostmi v oblasti dekorativních povrchů, službami orientovanými na zákazníky a důsledným zaměřením na udržitelnost. A v neposlední řadě nekonečně kreativní i praktické „Inspirations close to you“.



VYSVĚTLIVKY

POUŽITÍ

DEKORATIVNÍ	KONSTRUKTIVNÍ
 Výroba nábytku a provedení interiérů	 Dřevostavby
 Ochrana před požárem	 Skladová technika
 Lehká stavba	 Dvojité podlahy
 Vybavení interiérů lodí	 Obalová technika
 Dveře	 Výroba bednění

VLASTNOSTI

 Obzvláště ekologické	 ESA – systém k zamezení vzniku elektrostatického náboje
 Obzvláště nízké emise	 Magnetické
 K dispozici pokládková deska	 Individuální
 Oblasti použití – neomezené	 Skutečný kov
 Nosné prvky	 Vhodné pro styk s potravinami
 Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu	 Broušené
 Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka	 Kvalita hlubokého frézování
 Velmi hořlavé	 Protiskluzové
 Nehořlavé	 Antibakteriální
 Dobrá ochrana proti hluku	

ONE PFLEIDERER:
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU –
PRO VAŠE POŽADAVKY
A VÁŠ ÚSPĚCH.

Značka Pfleiderer se mění. Ze spojení Pfleiderer Grajewo a Pfleiderer GmbH vznikla nová, mezinárodní a schopná značka materiálů na bázi dřeva.

Díky tomu jsme mohli sladit všechna výrobní místa, zjednodušit postupy a optimalizovat sortiment našich výrobků a nabídku služeb. A díky tomu máte přístup k celosvětově identické nabídce dekorů, struktur a formátů, která je ohledně své šířky a hloubky jedinečná.

One Pfleiderer pro vás znamená ještě silnějšího partnera pro materiály na bázi dřeva, s výjimečnými schopnostmi v oblasti dekorativních povrchů, službami orientovanými na zákazníky a důsledným zaměřením na udržitelnost. A v poslední řadě nekonečně kreativní i praktické „Inspirations close to you“.

PRO ROSTOUCÍ
UVĚDOMĚNÍ.
A ŽIVOTA-
SCHOPNOU
BUDOUCNOST.



**ABYSTE S NÁMI
MOHLI PRACOVAT
S DOBRÝM
SVĚDOMÍM.**




Udržitelné myšlení a chování je podmínkou budoucnosti nás všech. I u vašich zákazníků trvale roste povědomí o udržitelně vyráběných a zdravých produktech.

U veškerých aktivit Pfleiderer tedy dbá na jejich bezpodmínečnou trvalou udržitelnost. Na všech úrovních – ekonomické, ekologické i sociální: Nejen že naše produkty vyrábíme s maximální pečlivostí, ale zhotovujeme je v rámci certifikovaného systému environmentálního managementu. Při výrobě dbá Pfleiderer na bezpodmínečnou ekologičnost, jako např. u desek LivingBoard lepených lepidlem bez formaldehydu, a je téměř čtyři desetiletí synonymem pro udržitelnou výrobu.

Také jako zaměstnavatelé neseme mimořádnou odpovědnost: Proto v naší společnosti dbáme na kulturu důvěry zaměřenou na jednání vycházející z principů vlastní odpovědnosti. Trvalá udržitelnost, ze které těžíte – díky produktům šetřícím životní prostředí, angažovaným pracovníkům a maximální spokojenosti.



Pfleiderer podporuje kaskádové, víceetapové používání dřeva. Protože výrobky ze dřeva ukládají uhlík i během fáze používání po zpracování, mohou rozhodujícím způsobem přispívat ke snižování globálních hodnot CO_2 .



ROZMANITOST PRO KREATIVITU, BEZPEČNOST PRO VAŠE PROJEKTY.




**NEOMEZENÁ TVŮRČÍ
SVOBODA.
KOMBINOVÁNÍ POMOCÍ
SYSTÉMU DST.**



**300 DEKORŮ
14 STRUKTUR
20 NOSIČŮ**

DST – D jako dekor, S jako struktura, T jako Trägermaterial, tedy nosný materiál. Osvědčený systém DST je ve světě materiálů na bázi dřeva jedinečný: S jeho pomocí lze kombinovat produkty koncernu Pfleiderer – dekor, strukturu a nosný materiál – jako například laminované desky, PL a HPL prvky*. K tomu máte k dispozici rozsáhlý dekorativní sortiment jednobarevných, dřevo reprodukujících, kamenných a kreativních dekorů, které je možné pomocí struktur orientovaných na design a použití kombinovat do velkého počtu variant nosných prvků – od dřevotřískových a vláknitých desek pro tradiční výrobu nábytku a provedení interiérů přes protipožární desky a desky odolné proti vlhkosti až po speciální nosné prvky, jako jsou BalanceBoard pro lehkou stavbu a LivingBoard pro ekologické stavby. S hojným počtem materiálů a nepřehlednými kombinačními možnostmi vám sortiment koncernu Pfleiderer nabízí téměř neomezenou tvůrčí svobodu při vybavení interiérů.

***) Rádi vám poradíme:**
Mějte na zřeteli: Dekor, struktura a nosný materiál ovlivňují vnější vzhled a barvu konečného produktu. Tak může při určitých kombinacích výrobků v závislosti na výrobě docházet mezi DBS/HPL přes stejné označení dekoru a struktury a při výběru různých formátů a/nebo jakostí i v rámci stejného druhu výrobku (HPL/DBS) k nepatrným rozdílům ve struktuře dekoru. Tyto odchylky nejsou vadou. U některých struktur (lesklých a matných) to vyplývá z obzvláštní citlivosti. Abyste s našimi produkty vždy dosáhli toho nejlepšího výsledku a abychom předem vyjasnili případné odchylky, rádi vám individuálně poradíme.



S NÁMI JAKO
PARTNERY JSTE
V NEJLEPŠÍCH
RUKOU.



TĚŽTE Z DOBRÉHO PARTNERSTVÍ.

Jednou věcí jsou kvalitní výrobky a široký sortiment – dobré služby a opravdové partnerství jsou věcí druhou. Náš dodavatelský řetězec funguje díky spolehlivým odbytovým partnerům a naší vlastní dopravní službě Jura plošně a bezproblémově. U společnosti Pfleiderer se setkáte se silným, kompetentním odbytovým týmem, který „hovoří vaší řečí“.

Kromě základní nabídky produktů vám také poskytujeme veškerou možnou podporu při uskutečňování vašich nápadů. Máte tak přístup k individuálním marketingovým službám, jako je atraktivní POS řešení prostřednictvím shop systémů atd. Kromě toho si můžete pro účely dalšího vzdělávání vybrat z bohaté nabídky školení prováděných interními i externími kompetentními přednášejícími, která pokrývají velice zajímavá odborná témata. A jako účastník našich partnerských programů a sítí řešení využijete další výhody.



Pfleiderer Plus, partnerský program pro profesionály. Jako účastník programu Pfleiderer Plus využijte exkluzivních informací, zvýhodněných školení, poukazů na veletrhy nebo atraktivních premií při nákupu našich produktů. A budete se podílet na vývoji a optimalizaci naší poskytovaných služeb.



Pfleiderer Connect, síť řešení pro kreativní pracovníky. Pfleiderer Connect nabízí kreativním tvůrcům přístup k naší síti kompetentních řemeslných podniků. Těžíte z perfektního zpracování vašeho návrhu, bezproblémových postupů a ušetřeného drahocenného času, který můžete využít k vytváření zisku.

Tematické brožury a technické podklady. Naše brožury týkající se různých témat poskytují informace a inspiraci, naše technické podklady údaje a fakta nezbytné pro vaši každodenní práci. Na přání také s individuálním firemním logem.



Sbírky vzorů, karty skutečných vzorů a skutečné vzorové předměty – Pfleiderer na dotyk. Sbírky vzorů, karty skutečných vzorů a skutečné vzorové předměty ukazují náš bohatý sortiment dekorů a struktur jako originál nebo jedna ku jedné.



On-line média: Prostorový konfigurátor a poradce s materiálem. Rychlá a účinná pomoc: S prostorovým konfigurátorem a poradcem s materiálem Pfleiderer bezplatně využijete naše on-line služby, všude a kdykoliv.



Materiály pro POS. Čím atraktivněji bude POS uspořádáno, tím vyšší impuls ke koupi to bude představovat u vašich zákazníků. Poskytujeme vám podporu prostřednictvím našich obchodních systémů individuálně přizpůsobených vašemu prostoru a vašim potřebám.



INSPIRATIONS




WHAT IS TO YOU



TO

YOU

CO SE HODÍ K ČEMU? NAŠE NÁVRHY
NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH JSOU
JEN NĚKOLIK Z MNOHA MOŽNOSTÍ,
JAK BAREVNĚ A PODLE VKUSU KOMBINOVAT
NAŠE DEKORY A STRUKTURY. NECHTE SE
INSPIROVAT.





Ordinace Dr. Viehmann © Uwe Spöring

OTEVŘENĚ A JASNĚ

Tento severský skandinávský styl je ovlivněn světlým dřevem, nábytek působí nenáročně. O lehkost a svěžest se starají typické skandinávské fasádové barvy, jemné pastelové tóny a jasné, ale působivé vyjádření formy. Dřevěné tóny jako bříza, javor, buk nebo jehličnaté dřeviny jsou kombinovány s hliníkem, černou ocelí, hladkými plochými kameny a chladnými šedivými univerzálními barvami. Antracit a chladné šedé tóny vytváří zajímavé kontrasty.




Světlé a veselé – to působí pozitivně na mou náladu – takže mohu dát svým myšlenkám volný průběh.



R55058
Pinie Jacobsen
červená
(S. 48)



F73039
Tkanina modrá
(S. 63)




U18500
Patras
(S. 64)



F76051
Fiberwood černý
(S. 59)




U19508
Chartreuse
(S. 46)



R55025
Baltico Pine bílá
(S. 49)



U17005
Karmínově červená
(S. 45)



F76074
Wave šedý
(S. 60)




SEVERSKÉ A LEHKÉ



R24053
Buk Talinn
(S. 48)



F76049
Fiberwood modry
(S. 59)



U18504
Hudson
(S. 46)




U18079
Pacifik
(S. 45)



U11027
Icy White
(S. 47)

R55057
Pinie Jacobsen
modrá
(S. 48)



S68014
Antares šedý
(S. 64)

Světlá dřeva, pastelové jednobarevné dekory a chladné šedé tóny: Prvky tohoto severského skandinávského stylu, které se s lehkostí spojují do harmonických celků.



Siloah © Fallier Fotodesign

U17010
Terra hnědá
(S. 45)

U15246
Mango
(S. 44)

U16009
Pomeranč
(S. 44)

S68007
Platon
(S. 64)

ŽIVÉ A SRDEČNÉ



R37005
Jilm světlý
(S. 50)

Středoevropská světlá dřeva zajišťují přátelskou, nekomplikovanou atmosféru. Síla výrazu Fládrování a autentické detaily ukazují přírodu a řemeslnou práci. Harmonické formy, přehlednutelné rozměry a přirozené medové tóny propůjčují prostoru vřelost a útulnost. Kombinují se dřevěné tóny jako buk, dub, jilm, jasan nebo jehličnaté dřeviny s betonem nebo ocelí, kameny s malými plochami kamenů a výraznými chromatickými tóny jednobarevných dekorů nebo teplými šedými tóny.

Síla charakteru a přátelství si nemusí odporovat. Přesně takové bych si přál své okolí.



R20231
Dub Torino
(S. 51)

F73037
Suit oranžový
(S. 62)

F76050
Fiberwood hnědý
(S. 59)



SÍLA CHARAKTERU A OPRAVDOVOST



R36012
Olše Vermont
(S. 50)

U16051
Červená Siena
(S. 45)

U18021
Levante
(S. 45)

F76070
Fabric modry
(S. 63)



F76048
Stucco černé
(S. 61)



R55023
Cottage Pine
(S. 51)



S66015
Dexter černý
(S. 60)



Dřevo s výrazově silným fládrováním,
chromatické jednobarevné dekory a teplé
šedé tóny spojené autentickými detaily:
Tak vznikají útulné prostory plné charakteru.

VIDITELNÁ HISTORIE



Šedé a zestárlé dřevo vypráví o minulosti. Dojem vytváří výrazné fládování, známky používání, zvětvá-vání a umělecké řemeslo. Hladké, pevné konstrukce ve spojení s historickými citacemi propůjčují nábytku a vnitřnímu vybavení šarm, autenticitu a nonšalantní zlehčení. Poutavá kombinace zešedivělého dřeva, například dubu, buku, jilmu nebo jehličnatých dřevin s vysoce lesklými nebo patinovanými kovy, betonem, rezavou ocelí a neutrálními teplými jednobarevnými dekory.


Je hezké, když prostor nepůsobí úplně sterilně, ale materiály jsou zřetelné.



R55004
Pinie Ponderosa
(S. 55)



F76027
Crusoe
(S. 59)



S60000
Loft Beton
(S. 59)




Hotel Radisson, Köln © soenne.com


U18503
Trinity
(S. 46)




R20090
Lambrate
(S. 55)



U16051
Červená Siena
(S. 45)



F76075
Wave antracit
(S. 60)





U12109
Montana šedá
(S. 47)

U17019
Brusinka
(S. 45)

Living Sorrento's Finest New Home
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd

Zešedlá, fládovaná dřeva, neutrální teplé jednobarevné dekory v kombinaci s autentickými materiály: Citace minulosti, které se ukazují stejně šarmantní jako živé.

F76006
Ocel žíhaná
(S. 60)

U18501
Fjord
(S. 46)

R24031
Buk Scandic tmavý
(S. 55)

F73038
Tkanina červená
(S. 63)

F76067
Stucco růžový
(S. 61)

R36002
Panama Alder Light
(S. 54)

NENÁROČNÉ A ŽIVÉ



TRADIČNÍ A HARMONICKÉ


Teplá, načervenalá dřeva jsou základem tradičního, jemného nábytku. Ušlechtilý dojem dotváří jemné fládrování, hladké saténové nebo lesklé povrchy a filigránské kování. Typicky tradiční proporce vyvážené podle použití, jemné poloměry a útlé rozměry. Jednobarevné tóny nebo kovy se používají jen velmi zřídka. Teplá ovocná dřeva, cedr nebo exotické druhy dřevin jsou doplněny leštěnými kovy, velkými kameny a neutrálními jednobarevnými dekory.




R50080
Cedr kanadský
(S. 52)




Teplé tóny a tradiční formy vytváří útulnou a příjemnou atmosféru – abyste se jednoduše cítili dobře!



U16007
Came
(S. 44)




U18501
Fjord
(S. 46)



R42048
Trešanj Montenegro
(S. 52)




S61030
Žula červená
(S. 65)




F76028
Rabac
(S. 61)



F70000
Měď metaliza
(S. 58)



F76068
Houndstooth rez
(S. 62)




Hotel Sheraton Zürich West © Jonas Kuhn, Zürich



EXTRAVAGANTNÍ A LUXUSNÍ



Teplé dřevěné tóny, jemně fládrované, doplněné střídáním použitím kamenných a neutrálních jednobarevných tónů. Takže je možné vytvářet jak tradiční, tak extravagantní styl.




R34014
Thermo jasan
(S. 57)

Kladu důraz na eleganci a kvalitu. Tmavé tóny pro mě vyzařují něco luxusního, prostoru propůjčují solidnost.




LUXUSNÍ A OPRAVDOVÉ


Tmavá, teple působící dřeva zprostředkovávají jak hodnotu, tak nedbalost. Velkorysé, vzletné fládrování, jemné detaily a harmonické přechody působí nadčasově moderně. Tento jedinečný styl charakterizují jasná, dobře vyvážená architektura, decentní poloměry a teplé, tmavé barvy. Tmavá dřeva jako ořech, dub, exotická a tepelně upravená dřeva jsou kombinována s ušlechtilými kovy a chladnými pastelovými barvami, bílá přináší svěžest a lehkost.



U19007
Agave
(S. 46)




U19006
Máta
(S. 46)




S63007
Oriental Stone
brown (S. 65)



F70008
Metallic Toffee
(S. 58)




R42033
Třešň Scandic
světlá (S. 56)




U15110
Iguana
(S. 46)



F76073
Patina
(S. 58)



Dům Eriky Fuchsové, Schwarzenbach a.d. Saale © Atelier Altenkirch Architekturfotografie



F73047
Texwood hnědý
(S. 62)

Hotel Sheraton Zürich West © Jonas Kuhn, Zürich

U16130
Pískové šedá
(S. 45)

Tmavá, teplá dřeva se vzletným fládrováním kombinovaná s chladnými pastelovými tóny a kamennými povrchy: moderní elegance mezi hodnotou a nedbalostí.

R30013
Altamira ořech
tmavý
(S. 56)

U12257
Grafitová šedá
(S. 47)

S61029
Dolomit
(S. 64)

R50081
Burundi tmavé
(S. 57)

U19500
Carambola
(S. 46)

ELEGANTNÍ A KULTIVOVANÉ






Living Sorrento's Finest New Home
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd



F73050
Texwood černý
(S. 53)



R20232
Dub Saphir
(S. 53)

EXTRAVAGANTNÍ A PŘEKVAPUJÍCÍ

Dřevo v černobílé kombinaci působí náročně a stylově. Tvůrčí záměr spočívá ve světle, formě a prostoru. Požadovaná vysoká kvalita v proporcích a detailech. Styl, který je definován střizlivými formami a tvrdými kontrasty a který dovoluje pouze neutrální jednobarevné dekory, intenzivní barvy nanejvýš jako zdůraznění. Exotická, rašelinná nebo fantastická dřeva jsou kombinována s jednobarevnými tóny a chladnými kovy. Dojem dokreslují drobné nebo ploché kameny a minerální odlitky.



Styling považuji za důležitý. Líbí se mi chladné a jasné barevné tóny. Ty by se také měly znovu nacházet ve mnou vytvořených prostorech.



U18502
Bristol
(S. 46)

F76069
Houndstooth šedé
(S. 62)


U18504
Hudson
(S. 46)

S63009
Mramor Carrara
(S. 64)

F73041
Razítka bílé
(S. 63)

U12007
Grafit černý
(S. 47)

PURISTICKÝ A NÁROČNÝ





DEKORY

- Více než 360 dekorů v různých skupinách
- Všechny dekory dostanete jako vysokotlaké lamináty HPL, z toho 300 ve spojení s DST kolekcí
- DST kolekce: 300 dekorů pro individuální kombinaci s 14 strukturami a 20 nosnými materiály
- Program rychlých dodávek DST-XPRESS se 162 dekory

LOGICKÉ. PRAKTICKÉ. INSPIRUJÍCÍ. DESIGNOVÉ KOLEKCE PFLEIDERER.



S novou designovou Pfleiderer kolekcí představujeme strategicky vypracovaný, celosvětově totožný program dekorů, struktur a formátů, který je ve své šířce i hloubce jedinečný. Rozdělení bylo provedeno na základě současných stylů bydlení a životních stylů a trendů vnitřního vybavení orientovaných na budoucnost. Vzniklo jedenáct praktických a uživatelsky přívětivých barevných světů, které inspiřují a vyvolávají emoce. Jedenáct barevných světů, které vám pomohou s tříděním, hledáním a výběrem vhodných dekorů podle vašich požadavků.



OVER THE RAINBOW

Barvy duhy: Rovnoměrně odstupňované pastelové, šedohnědé a intenzivní barvy. Chromatický rozsah pokrývá celé barevné spektrum.

U11506 (U1303) DST X	U15230 (U230) DST	U11509 (U1306) DST X	U16007 (U1345) DST
Slonovinově bílá	Vanilka světlá	Magnolie	Came
U15192 (U192) DST	U15574 (U1574) DST	U15246 (U246) DST	U16010 (U1667) DST X
Slunečnice	Sametově žlutá	Mango	Oranžová
U15194 (U194) DST X	U15579 (U1579) DST X	U16009 (U1665) DST	U16012 (U1987) DST
Zinkově žlutá	Žlutkově žlutá	Pomeranč	Antilope
U15509 (U1509) DST	U15115 (U115) DST	U16013 (U1988) DST	U16014 (U1989) DST X
Curcuma	Žlutá ginster	Bison	Kodiak
U15559 (U1559 / U1573) DST	U16020 (U1313) DST X	U16177 (U177) DST	U12168 (U1148) DST X
Pastellgelb	Mittelbeige	Malaga	Kaschmirgrau
U15088 (U088) DST	U16001 (U1184) DST	U16002 (U1191) DST X	U16000 (U1102) DST
Rasul	Pískově šedá	Congo	Šedá truffel
U16182 (U182) DST X	U15193 (U1193) DST	U12211 (U1211) DST X	U12092 (U092 / U0921) DST X
Tmavohnědá	Cuando	Lávová barva	Zonda šedá

U16130 (U130) DST X	U11523 (U197) DST X	U17013 (U1653) DST X	U18003 (U1739) DST X	U18067 (U067) DST	U18015 (U1767) DST X
Pískově šedá	Slonová kost	Mimóza	Křišťálově modrá	Modrá pastelová	Catania
U16051 (U051) DST X	U17005 (U1669) DST X	U17014 (U1659) DST X	U18002 (U1717) DST	U18010 (U1762) DST	U18016 (U1768) DST X
Červená siena	Karminově červená	Hortenzie	Vodní modř	Cirrus	Kavala
U16166 (U166) DST	U17008 (U1691) DST X	U17019 (U1654) DST X	U18068 (U068) DST X	U18011 (U1763) DST	U18017 (U1769) DST X
Salsa	Červeny rubín	Brusinka	Blankytná modř	Palander	Íkarus
U17271 (U271) DST	U17031 (U031 / U2401) DST	U17503 (U1686) DST X	U18059 (U059 / U591) DST X	U18012 (U1764) DST	U18021 (U1721) DST
Červená oxid	Bordeaux	Lila	Hořcově modrá	Baltic	Levante
U16003 (U1343) DST X	U16037 (U2140) DST	U17501 (U162) DST X	U18148 (U148) DST X	U18013 (U1765) DST	U18079 (U079) DST
Sand Greige	Tudr	Rose	Ledově modrá	Cumulus	Pacifik
U16179 (U179) DST X	U17012 (U1983) DST	U17505 (U1795) DST X	U18001 (U1715) DST X	U18014 (U1766) DST	U18074 (U074 / U0741) DST X
Cuba Libre	Coco	Silva	Blankytná modř	Stratus	Atlantik
U17010 (U1980) DST	U17054 (U054) DST	U17141 (U141 / U1410) DST	U17500 (U056 / U0561) DST	U18004 (U1747) DST X	U18006 (U1827) DST X
Terra hnědá	Burgund	Orchidej	Královská modrá	Tmavě modrá	Skagerrak

U18503 (U1712) DST	U19003 (U1770) DST X	U19506 (U1814) DST	U19505 (U1813) DST
Trinity	Cadiz	Lilie	Citron
U18500 (U1706) DST	U19004 (U1771) DST X	U19508 (U1816) DST X	U19507 (U1815) DST
Patras	Saragosso	Chartreuse	Inis
U18008 (U1737) DST	U19005 (U1839) DST X	U19501 (U1877) DST	U19509 (U1826) DST
Java	Jade	Granny Smith	Olive
U18576 (U076) DST	U19002 (U1895) DST	U19502 (U1878) DST X	U19511 (U1843) DST
Oceán	Ivy	Limette	Klee
U18504 (U1718) DST X	U19006 (U1840) DST X	U19503 (U107) DST	U19500 (U1876) DST X
Hudson	Máta	Avocado	Carambola
U18502 (U1709) DST	U19007 (U1841) DST X	U19515 (U2139) DST X	U15110 (U110 / U1100) DST
Bristol	Agave	Tajga	Iguana
U18501 (U1707) DST	U19008 (U1842) DST X	U19504 (U108) DST X	U19512 (U1844) DST
Fjord	Labrador	Cuketa	Khaki

STORMY WEATHER

Forty Shades of Grey. Teplé, neutrální a studené šedé a bílé tóny v bezpečtu odstínů. Ideální jako pasparta pro všechny materiály, dřeva a kameny.

W10410 (W410 / W400) DST X	U11026 (U1026) DST X	U11027 (U1027 / W1027) DST X	U11102 (U102) DST X	U11015 (U1015) DST	U11209 (SR209) DST X
Bílá krycí	Křišťálově bílá	Icy White	Křída	Bílá	Čistě bílá
U11525 (U1039) DST	U11077 (U1077) DST	W10616 (W616) DST X	U11518 (U035) DST	U11500 (U1010) DST X	U12131 (U1131) DST
Kancelářská bílá	Krémově bílá	Bílá polar	Perletově šedá	Bílá šedá	Stříbrošedá
W10227 (W2201) DST	U15331 (U1331) DST	U12188 (U1188) DST X	U12190 (U2101) DST X	U12109 (U1109) DST	U12204 (SR204) DST
Mydlově bílá	Béžově šedá	Světle šedá	Flanel	Montana šedá	Manhattan
W10140 (Span 140) DST X	U15133 (U133) DST X	U12009 (U009) DST	U12115 (U115) DST X	U12248 (U248) DST	U12090 (U090) DST
Bílá front	Křemičité šedá	Stříbrošedá	Platinově šedá	Šedá signální	Bora šedá
W10003 (W1003) DST X	U15190 (U1190) DST X	U121010 (U1010) DST	U12290 (U1290) DST X	U12146 (U1146) DST	U12091 (U091) DST
Opálově bílá	Cuvo	Platinově šedá	Antracit	Shadow	Sharki šedá
U12257 (U1257) DST X	U12117 (U1117) DST	U12018 (U018) DST X	U12233 (U1233) DST	U12986 (U1986) DST	U12001 (U2200) DST
Grafitová šedá	Vulkánově šedá	Čedič šedý	Kovová černá	Šedá	Onyx
U12011 (U011) DST	U12007 (U007) DST X	U12231 (U231) DST	U12000 (U1200) DST	U12001 (U2200) DST	U12001 (U2200) DST
Vulkanit	Grafit černý	Břidlice šedá	Vulkánově černá	Onyx	Onyx

A	B	C	D
1	BEYOND THE SEA Čerstvá bríza ze severu: Světlá dřeva a jemné pastelové tóny vytváří severský skandinávský vzhled, lehkost a svěžest.		
2	R55028 (R3255) Modřín sibiřský	DST X R50062 (R3901) Douglas bílá	R55001 (R4524) Pinie Navarra DST X R55011 (R4590) Anderson Pine White
3	R27034 (R3104) Javor Jersey	R24053 (R5867) Buk Talinn	DST X R27043 (R5848) Javor Kiruna DST X R24054 (R5891) Buk světlý Lindström
4	R55057 (R5885) Pinie Jacobsen modrá	DST X R55056 (R5884) Pinie Jacobsen šedá	DST R55059 (R5887) Pinie Jacobsen černá DST R55058 (R5886) Pinie Jacobsen červená

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur
X **DST-XPRESS** Skladový program a program rychlých dodávek
 HPL dostanete také ve formátech dveří
 K dostání také jako pracovní deska

E	F	G	H
R55025 (R5859) Baltico Pine bílá	DST  R55027 (R5861) Pinie baltická růžová	DST  R55026 (R5860) Pinie baltická modrá	DST  R55006 (R4558) Borovice Fano bílá DST X 
R55007 (R4559) Borovice Fano přírodní	DST X  R24029 (R5829) Buk Fjord světlý	DST X  R27041 (R5718) Javor Madison	DST  R27001 (R5184) Javor královský DST X 
R24042 (R3272) Buk iconic	DST X  R27039 (R5703) Javor Thansau	DST X  R35003 (R5822) Masuren Birch sand	DST X  R35013 (R3222) Bříza Ojcow DST X 
R35018 (R5864) Bříza Lund	DST X  R55055 (R5878) Pinie Henson	DST  R55032 (R3232) Bodega	DST X 

A	B	C	D
1	SUMMERTIME Letní žár a přirozenost: Světlá dřeva, harmonické formy, příroda a umělecké řemeslo zprostředkovávají přátelskou, nekomplikovanou atmosféru. 		
2			
	R20167 (R3140) Sherwood světlá	DST X 	R22248 (R4120) Dub mléčný
3			
	R20021 (R4223) Dub Lindberg	DST X 	R20022 (R4224) Dub Lindberg příčný
4			
	R27024 (R5479) Javor horský	DST X 	R35017 (R5717) Bříza Alaska

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur
X **DST-Xpress** Skladový program a program rychlých dodávek
 HPL dostanete také ve formátech dveří
 K dostání také jako pracovní deska

E	F	G	H
1			
	R30039 (R3083) Ořech Kalifornie	DST X 	R20027 (R4262) Pale Lancelot Oak
2			
	R55023 (R5856) Cottage Pine	DST 	R20038 (R4284 / R3217) Dub Chalet přírodní
		DST X 	R20231 (R5872) Dub Torino

A B C D

1

TEA FOR TWO

Tradiční elegance: Teplá, načervenalá dřeva a hladké saténové nebo lesklé povrchy propůjčují tradičnímu, jemnému nábytku nádech opravdovosti.

2

R42048 (R5889)
Třešeň Montenegro

DST X

R50084 (R5890)
Teak zlatý

DST X

R50080 (R5879)
Cedr kanadský

DST X

R30110 (R5883)
Ořech Ravenna

DST X

3

R42009 (F35/005)
Trešen fládrová parketový vzor

DST X

R40010 (R4966)
Kalvados

R50079 (R5876)
Luxor koňak

DST X

R50078 (R5875)
Luxor tmavý

DST

4

R50077 (R5874)
Macassar Sulawesi hnědý

DST

R50009 (R5673)
Makasar

DST X

R50082 (R5881)
Bellemar

DST X

R30065 (R4835)
Ořech tmavý

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur
X **DST-Xpress** Skladový program a program rychlých dodávek
 HPL dostanete také ve formátech dveří
 K dostání také jako pracovní deska

A B C D

1

BLACK COFFEE

Absolutní minimalismus: Dřeva v černé a bílé, střízlivý styl, ostré kontrasty a hra se světlem, forma a prostor působí náročně a stylově.

2

F73051 (F8712)
Texwood bílý

DST X

R50083 (R5882)
Wenge stříbrná

DST X

R50085 (R5877)
Satin Wood šedý

R48005 (R4595)
Glamour Wood Light

DST

3

R20107 (F06/184)
Dub Odeon černý

DST

R48006 (R4597)
Glamour Wood tmavý

DST

R20065 (R4371)
Horský dub tmavý

DST X

R20232 (R5892)
Dub Saphir

DST X

4

R50076 (R5873)
Macassar Sulawesi černý

DST X

R20033 (R4272 / R3160)
Dub tmavý

DST X

F76052 (F7725)
Moirée

F73050 (F8711)
Texwood černý

DST X

A	B	C	D	
1	AS TIME GOES BY Dřevo s historií: Šedá a zestárlá dřeva, výrazné fládrování, zvětrání, umělecké řemeslo a citace historie vypráví o dobách minulých. 			
2	 R36002 (R4614) Panama Alder Light	DST X   R37001 (R5622) Olše baron	DST X   R20064 (R4370) Horský dub šedý	DST X  R20128 (R3181) Dub Sonoma světlý DST X 
3	 R37009 (F30/009 / R3220) Jilm Helvetic pískový	DST   R20075 (R4415) Dub St. Tropez	DST  R20039 (R4285) Dup Sonoma šedá	DST   R20054 (R4320) Dub Picard světlý DST
4	 R48015 (F22/012) Cosmic Wood cream	DST  R20169 (R3144) Nabucco	DST X  R20074 (R4414) Dub Bordeaux světlý	DST X  R42008 (R5834) Třešeň Sawyer 

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur
X **DST-Xpress** Skladový program a program rychlých dodávek
 HPL dostanete také ve formátech dveří
 K dostání také jako pracovní deska

E	F	G	H	
				
R20031 (R4266) Dub Sonoma truffel	DST X R20147 (R3266) Dub Nelson	DST X  R24031 (R5839) Buk Scandic tmavý	DST X   R20090 (R5836) Lambrate	DST 
				
R37003 (R5643) Jilm Baron truffel	DST X  R55012 (R4592) Taxus hnědá	DST R50057 (R3245) Rockpile	 R35014 (R3223) Bříza Ojow	DST X 
				
R55004 (R4531) Pinie Ponderosa	DST X  R55008 (R4564) Jedle alpská přírodní	DST X  R20134 (R3226) Dub Lefkas	DST X R37010 (F30/010 / R3219) Jilm Ovid skořice	DST
				
R48014 (F22/008) Papyrus Nubia hnědý	 R48000 (R4317) Everglade	DST 		

A

B

C

D

1

PIANOMAN

Klasické a charakterní: Tmavá, teple působící dřeva ve vyvážené architektuře zprostředkovávají hodnotu, nedbalost a modernost.

R42006 (R5681)

Třešeň Havana

DST X

2

R50016 (R5693)

Zebrano

DST X

R34015 (R5868)

Jasan Ladoga tmavý

DST

R42033 (R5849)

Třešeň Scandic světlá

DST X

R30109 (R5870)

Palermo ořech světl

DST

3

R48025 (R3081)

Legno tabák

DST X

R30061 (R3902)

Ořech Amalia

DST X

R50068 (R5862)

Kanadský cedr tmavý

DST

R30108 (R5869)

Palermo ořech tmavý

DST

4

R30042 (R3105)

Ořech Saleve

DST X

R30070 (R4853)

Ořech Ecco

R30013 (R4825)

Altamira ořech tmavý


DST X

R42012 (F35/049)

Třešeň Style hnědá

DST X

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur
X **DST-Xpress** Skladový program a program rychlých dodávek
 HPL dostanete také ve formátech dveří
 K dostání také jako pracovní deska

E	F	G	H
 R30011 (R4822) Madison Walnut DST X 	 R30041 (R3102) Ořech Persie	 R50081 (R5880) Burundi tmavé DST 	 R38005 (R5871) Lipa mořená DST 
 R30019 (R4889) Bella Noce čoko DST X 	 R34014 (R5858) Thermo jasan DST X 	 R38000 (R5074) Kaštan DST 	 R48024 (R3080) Legno tmavé
 R20168 (R3141) Sherwood mocca	 R30021 (R4896) Noce Milano DST X 	 R50004 (R5613) Sangha Wenge natur DST X 	 R50014 (R5690) Venge klasik DST 
 R20020 (R4221) Dub Piemont mokka DST X 	 R27017 (R5447) Javor After Eight DST X 	 R20158 (R4121) Kaštan wenge DST X 	 R30023 (R5151) Ořech blok 

A

B

C

D

1

CATCH OF THE DAY

Poutavá směs v síti. Kov, beton, omítka, minerální látka, stěrkové povrchy – materiály a postupy, které definují jedinečný styl.



2



F70004

(F8582)

Aluminium bílé

DST X



F76023

(F8110 / F8105)

Alu broušený

DST X



M80000

(Alu1)

Alu 1, ocelová

DST




M80003

(M9610)

Alu odstin nerez oceli

3



M80001

(Alu2)

Alu 2, niklová

DST




F70007

(F8595)

Antracitově šedá metaliza

DST



F70015

(U508)

Šedá metaliza

DST




F70002

(F8567)

Cava béžová

DST X

4




F70000

(F8563)

Měď metaliza

DST X




F70014

(U506)

Antracit metaliza

DST X



F70008

(F8812)

Metallic Toffee

DST



F76073

(F8707)

Patina


DST X

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur

X **DST-Xpress** Skladový program a program rychlých dodávek

 HPL dostanete také ve formátech dveří

 K dostání také jako pracovní deska

E	F	G	H
 F76049 (F7717) Fiberwood modrý	DST ➡  F76050 (F7718) Fiberwood hnědý	DST ➡  F76051 (F7719) Fiberwood černý	DST ➡  S60001 (R6059) Belmont DST X ➡
 S60002 (R6060) Belmont béžový	➡  S60003 (R6061) Belmont hnědý	➡  S60004 (R6062) Belmont šedý	➡  R48010 (R5830) Atrium šedý DST X ➡
 F76029 (R6259) Cody bílé	DST ➡  S60000 (R5808) Loft Beton	➡  S60010 (F6462 / R6602) Smooth Concrete	DST X ➡  S60008 (F6460 / R6600) Raw Concrete ➡
 S60012 (F6464 / R6604) Smooth Concrete brown	DST X ➡  F76027 (R6233) Crusoe	➡  F76065 (F7714) Fago cihlové	DST  F76037 (Phoenix 1) Phoenix hnědý DST X ➡

A	B	C	D
1 			
F76026 (R6008) Ceramico Rost	 F76006 (F7478 / F7920) Ocel žíhaná	DST  F76054 (F7506) Metalická hnědá	 S66016 (F8236) Dexter aqua
2 			
S66014 (F8234) Dexter modrý	DST  S66013 (F8232) Dexter béžový	DST  S66019 (F8237) Dexter bílý	DST  S66018 (F8233) Dexter šedý
3 			
S66017 (F8238) Dexter hnědý	DST  S66015 (F8235) Dexter černý	DST  F76075 (F8709) Wave antracit	DST X  F76074 (F8708) Wave šedý

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur
X **DST-XPRESS** Skladový program a program rychlých dodávek
 HPL dostanete také ve formátech dveří
 K dostání také jako pracovní deska

E	F	G	H
			
F76067 (F8683) Stucco růžový	DST  F76066 (F8682) Stucco modrý	DST X  F76048 (F7716) Stucco černý	DST X  F76028 (R6234) Rabac

DST DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur

X DST-XPRESS Skladový program a program rychlých dodávek

 HPL dostanete také ve formátech dveří

➔ K dostání také jako pracovní deska

A wide banner image showing a coastal landscape with mountains in the background and rocky shore in the foreground. The image is split into two panels, A and B on the left, and C and D on the right. Panel A contains the text 'RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH' and a paragraph about stone types.

E	F	G	H
 S61014 (R6268) Teresina	 S61030 (R6306) Zula červená	 S63007 (R6301) Oriental Stone brown	 S62018 (Torreano 5) Torreano tmavé

TEKORY

Technické údaje

								SKLADOVÝ PROGRAM DST- <i>X</i> PRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST- <i>X</i> PRESS																								
													do 10 pracovních dnů u obchodníka*																								
								Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů				ve struktuře skladování				DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Kompozitní prvek Duropal P2									Kompozitní prvek Duropal MDF plus		Dekor k dispozici v následujících kolekcích						Všechny rozměry v milimetrech
Označení dekoru								Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů			
		W10003 (W1003) Opálově bílá	S. 47 O5	S0500-N			0,85	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP						●	●	MP	MP	MP	MP											DST-XPRESS		
		W10140 (Span 140) Bílá front	S. 47 O4	S0502-Y			0,81	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 8 / 10 / 16 / 18 / 19 / 25 / 38, SM - 8 / 16 / 19 / 25, HG - 19	MP / SM - 19	MP - 19	MP	MP						●	●	MP	MP	MP	MP		MP									DST-XPRESS		
		W10227 (W2201) Mýdlově bílá	S. 47 O3	S1000-N			0,80	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP								MP	MP	MP	MP									W10250		DST		
		W10410 (W410 / W400) Bílá krycí	S. 47 O1	S0502-Y			0,82	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP						●	●	MP	MP	MP	MP			VV						●		DST-XPRESS		
		W10616 (W616) Bílá polar	S. 47 Q2	S0603-G80Y	9010		0,86	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19			VV	VV						●	●	VV	VV	VV	VV			VV								DST-XPRESS		
		U11015 (U1015) White	S. 47 S1	S0603-G40Y			0,86	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV								VV	VV	VV	VV											DST		
		U11026 (U1026) Křišťalově bílá	S. 47 P1	S0502-G50Y	9016		0,88	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19			VV	FG, VV						●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	VV	VV	VV, XM, SOC VV	HG, SM, VV, XM	●						DST-XPRESS		
		U11027 (U1027 / W1027) Icy White	S. 47 Q1	S0505-R60B			0,82	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19			VV	VV						●	●	VV	VV	VV	VV	XM	VV, XM, SOC VV	HG, SM, VV, XM	●	●						DST-XPRESS		
		U11077 (U1077) Krémově bílá	S. 47 P2	S0502-Y	9010		0,87	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV								VV	VV	VV	VV											DST		
		U11102 (U102) Křída	S. 47 R1	S0502-G	9003		0,85	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19			VV	VV						●	●	VV	VV	VV	VV			VV		●	●	●	●			DST-XPRESS		
		U11209 (SR209) Čistě bílá	S. 47 T1	S0500-N			0,81	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19, HG - 18 / 19	VV - 18		VV	VV						●	●	VV	VV	VV	VV			VV								DST-XPRESS		
		U11500 (U1010) Bílošedá	S. 47 S2	S1002-Y	9002		0,66	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP						●	●	MP	MP	MP	MP			VV						●		DST-XPRESS		
		U11506 (U1303) Slonovinově bílá	S. 44 A1	S0502-Y			0,79	chromatická	VV - 19			VV	VV						●	●	VV	VV	VV	VV			VV							●		DST-XPRESS	
		U11509 (U1306) Magnólie	S. 44 C1	S0505-Y20R	podobná 1013		0,76	chromatická	VV - 19			VV	VV						●	●	VV	VV	VV	VV			VV			●				●		DST-XPRESS	
		U11518 (U035) Perleťově šedá	S. 47 R2	S1002-G			0,73	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP								MP	MP	MP	MP										●		DST	
		U11523 (U197) Slonová kost	S. 47 T1	S0804-Y50R			0,79	chromatická	MP - 19			MP	MP						●	●	MP	MP	MP	MP			VV								●		DST-XPRESS
		U11525 (U1039) Kancelářská bílá	S. 47 O2	S1002-G50Y	9016		0,75	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV								VV	VV	VV	VV			VV	SM, VV, XM								DST	
		U12000 (U1200) Vulkánově černá	S. 47 S7	S8502-B	9005		0,05	Jednobarevný dekor neutrální				MP	CT, FG, MP								MP	CT, FG, MP	MP	CT, FG, MP	MP	MP	XM, SOC VV	SM, VV, XM	●	●				●		DST	
		U12001 (U2200) Onyx	S. 47 T7	S8500-N			0,06	Jednobarevný dekor neutrální																											U12153	HPL+DBS	
		U12007 (U007) Grafit černý	S. 47 Q7	S8500-N			0,07	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 8 / 19 HG - 18 / 19			MP	MP						●	●	MP	MP	MP	MP			VV						●	●		DST-XPRESS	
		U12009 (U009) Stříbrošedá	S. 47 Q4	S2502-B			0,49	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV								VV	VV	VV	VV											●		DST
		U12010 (U010) Platinově šedá	S. 47 Q5	S4500-N			0,31	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP								MP	MP	MP	MP											●		DST
		U12011 (U011) Vulkanit	S. 47 P7	S8000-N			0,08	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP								MP	MP	MP	MP											●		DST
		U12018 (U018) Čedič šedý	S. 47 R6	S6500-N			0,15	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP						●	●	MP	MP	MP	MP			VV								●		DST-XPRESS
		U12090 (U090) Bora šedá	S. 47 T4	S4502-R			0,31	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP								MP	MP	MP	MP											●		DST
		U12091 (U091) Sharki šedá	S. 47 T5	S5502-R			0,25	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP								MP	MP	MP	MP			XM								●		DST
		U12092 (U092 / U0921) Zonda šedá	S. 44 D7	S6502-R			0,17	chromatická	MP - 19			MP	MP						●	●	MP	MP	MP	MP			VV								●		DST-XPRESS

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25


³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

TEKORY

Technické údaje

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS																	
												do 10 pracovních dnů u obchodníka*																	
							Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů				ve struktuře skladování				DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Kompozitní prvek Duropal P2		Kompozitní prvek Duropal MDF plus		Dekor k dispozici v následujících kolekcích						
Označení dekoru		Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů	
	U12109 (U1109) Montana šedá	S. 47 S3	S2500-N			0,56	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV					VV	VV	VV	VV									DST
	U12115 (U1115) Platinové šedá	S. 47 R4	S4502-G			0,28	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	FG, MP		●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP		VV			●		●	I12123	DST-XPRESS	
	U12117 (U1117) Vulkánové šedá	S. 47 Q6	S6005-R80B	podobná 7012		0,16	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST
	U12131 (U1131) Stříbrošedá	S. 47 Q4	S1500-N			0,66	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP	MP						●	●		DST
	U12146 (U1146) Shadow	S. 47 S5	S6000-N			0,19	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP	MP									DST
	U12168 (U1168) Sedý kašmír	S. 44 D5	S2002-Y50R			0,51	chromatická	VV - 19			VV	MP, VV		●	●	VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP	VV	SM, VV, XM	●	●	●				DST-XPRESS
	U12188 (U1188) Světle šedá	S. 47 Q3	S2000-N	7035		0,58	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 8 / 19 / 25	MP - 19	MP - 19	MP	FG, MP		●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP	XM	VV, XM, SOC VV	SM, VV, XM	●			●			DST-XPRESS
	U12190 (U2101) Flanel	S. 47 R3	S2000-N			0,62	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV						U12122	DST-XPRESS	
	U12204 (SR204) Manhattan	S. 47 T3	S3000-N			0,46	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP	MP						●			DST
	U12211 (U1211) Lávová barva	S. 44 C7	S7005-Y50R			0,13	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV		●			●			DST-XPRESS
	U12231 (U231) Břidlice šedá	S. 47 R7	S7502-B			0,10	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP	MP					●	●			DST
	U12233 (U1233) Kovová černá	S. 47 S6	S8000-N			0,08	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP	MP	MP					●			DST
	U12248 (U248) Šedá signální	S. 47 S4	S4000-N			0,37	Jednobarevný dekor neutrální				VV	VV					VV	VV	VV	VV						●			DST
	U12257 (U1257) Grafitová šedá	S. 47 P6	S7500-N			0,12	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●	U12141	DST-XPRESS	
	U12290 (U1290) Antracit	S. 47 R5	S6502-B			0,16	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP	MP	VV, XM	SM, VV, XM	●	●		●			DST-XPRESS
	U12986 (U1986) Šedá	S. 47 T6	S7500-N			0,13	Jednobarevný dekor neutrální				VV	MP, VV					VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP								DST
	U15088 (U088) Rasul	S. 44 A6	S5010-Y10R			0,25	chromatická				MP	MP					MP	MP	MP	MP									DST
	U15110 (U110 / U1100) Iguana	S. 46 N6	S3050-G80Y			0,36	chromatická				MP	MP					MP	MP	MP	MP						●			DST
	U15115 (U115) Žlutá ginster	S. 44 B4	S1070-Y10R	1032		0,46	chromatická				MP	MP					MP	MP	MP	MP									DST
	U15133 (U133) Křemičité šedá	S. 47 P4	S2005-Y20R			0,52	Jednobarevný dekor neutrální	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●			DST-XPRESS
	U15190 (U1190) Cuvo	S. 47 P5	S3005-Y20R			0,44	Jednobarevný dekor neutrální	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
	U15192 (U192) Slunečnice	S. 44 A2	S0530-Y			0,74	chromatická				MP	MP					MP	MP	MP	MP									DST
	U15193 (U1193) Cuando	S. 44 B7	S6005-Y20R	podobná 7006		0,21	chromatická				VV	MP, VV					VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP		●	●		●			DST
	U15194 (U194) Zinkově žlutá	S. 44 A3	S0560-Y	1018		0,65	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV								DST-XPRESS
	U15230 (U230) Vanilka světlá	S. 44 B1	S0505-Y20R			0,82	chromatická				MP	MP					MP	MP	MP	MP						●			DST
	U15246 (U246) Mango	S. 44 C2	S1050-Y20R			0,57	chromatická				MP	MP					MP	MP	MP	MP									DST
	U15331 (U1331) Béžové šedá	S. 47 P3	S1505-Y20R			0,70	Jednobarevný dekor neutrální				MP	MP					MP	MP	MP	MP						●			DST
	U15509 (U1509) Curcuma	S. 44 A4	S1050-Y10R			0,54	chromatická				VV	VV					VV	VV	VV	VV						●			DST

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

DEKORY

Technické údaje


							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS								Dekor k dispozici v následujících kolekcích								Všechny rozměry v milimetrech				
												Struktury MQ, RU, MP, VV, SM a struktura skladů				ve struktuře skladování																
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Kompozitní prvek Duropal P2		Kompozitní prvek Duropal MDF plus														
Označení dekoru		Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ³⁾	2.800 x 2.100 ³⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾			Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů		
	U15559 (U1559 / U1573) Pastelově žlutá	S. 44 A5	S0520-Y10R			0,75	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP									●		DST		
	U15574 (U1574) Sametově žlutá	S. 44 B2	S0540-Y10R			0,68	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP									●		DST		
	U15579 (U1579) Žloutkově žlutá	S. 44 B3	S0570-Y20R	1003		0,52	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV										DST-XPRESS	
	U16000 (U1102) Šedá truffel	S. 44 D6	S5005-Y50R			0,26	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV								●	●			DST	
	U16001 (U1184) Pískově šedá	S. 44 B6	S4005-Y50R			0,37	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP			SM, VV, XM						●			DST	
	U16002 (U1191) Congo	S. 44 C6	S4005-Y50R			0,32	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV		●	●				●	U16024	DST-XPRESS		
	U16003 (U1343) Sand Greige	S. 45 E5	S2005-Y50R			0,55	chromatická	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV		VV							●	U16033	DST-XPRESS		
	U16007 (U1365) Came	S. 44 D1	S0510-Y30R			0,75	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP									●			DST	
	U16009 (U1665) Pomeranč	S. 44 C3	S1060-Y30R			0,50	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									●			DST	
	U16010 (U1667) Oranžová	S. 44 D2	S1070-Y40R	2011		0,35	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV							●			DST-XPRESS	
	U16012 (U1987) Antilope	S. 44 D3	S2570-Y40R			0,22	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									●			DST	
	U16013 (U1988) Bison	S. 44 C4	S5040-Y40R			0,15	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									●			DST	
	U16014 (U1989) Kodiak	S. 44 D4	S7020-Y40R			0,11	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							●			DST-XPRESS	
	U16020 (U1313) Běžová střední	S. 44 B5	S1010-Y30R			0,68	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV									U16038	DST-XPRESS	
	U16037 (U2140) Tudr	S. 45 F5	S3010-Y70R			0,45	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP													DST
	U16051 (U051) Červená siena	S. 45 E2	S3050-Y70R			0,20	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV											DST-XPRESS
	U16130 (U130) Pískově šedá	S. 45 E1	S0907-Y50R			0,69	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV							●			DST-XPRESS	
	U16166 (U166) Salsa	S. 45 E3	S4050-Y70R			0,15	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP													DST
	U16177 (U177) Malaga	S. 44 C5	S2005-Y30R			0,58	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									●				DST
	U16179 (U179) Cuba Libre	S. 45 E6	S3010-Y60R			0,37	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							●				DST-XPRESS
	U16182 (U182) Tmavohnědá	S. 44 A7	S8010-Y70R			0,09	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV							●				DST-XPRESS
	U17005 (U1669) Karmínově červená	S. 45 F2	S2070-Y90R	3000		0,17	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV		●									DST-XPRESS
	U17008 (U1691) Červený rubín	S. 45 F3	S3070-Y90R	3003		0,11	chromatická	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV		VV			●								DST-XPRESS
	U17010 (U1980) Terra hnědá	S. 45 E7	S8005-Y80R	podobná 8019		0,09	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP									●				DST
	U17012 (U1983) Coco	S. 45 F6	S7010-Y90R			0,14	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									●				DST
	U17013 (U1653) Mimóza	S. 45 G1	S0520-R20B			0,66	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV		●	●								DST-XPRESS
	U17014 (U1659) Hortenzie	S. 45 G2	S1050-R20B			0,34	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV											DST-XPRESS
	U17019 (U1654) Brusinka	S. 45 G3	S4040-R20B			0,13	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV			●								DST-XPRESS

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku, není možný pro struktury HG, SX
⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS do 10 pracovních dnů u obchodníka*															
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů		ve struktuře skladování				Dekor k dispozici v následujících kolekcích								Všechny rozměry v milimetrech	
Označení dekoru	Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ³⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovany	Systém produktů
 U17031 (U031 / U2401) Bordeaux	S. 45 F4	S5040-Y50R			0,10	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST
 U17054 (U054) Burgund	S. 45 F7	S6030-R	3005		0,08	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST
 U17141 (U141 / U1410) Orchidej	S. 45 G7	S7020-R20B			0,08	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST
 U17271 (U271) Červená oxid	S. 45 E4	S5040-Y80R			0,11	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST
 U17500 (U056 / U0561) Královská modrá	S. 45 H7	S8005-R50B			0,08	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST
 U17501 (U162) Rose	S. 45 G5	S2010-R30B			0,52	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U17503 (U1686) Lila	S. 45 G4	S6030-R40B	podobná 4007		0,09	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U17505 (U1795) Sliva	S. 45 G6	S5010-R30B			0,24	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18001 (U1715) Blankytná modř	S. 45 H6	S4020-R80B	5014		0,22	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18002 (U1717) Vodní modř	S. 45 H2	S3030-R90B			0,33	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST
 U18003 (U1739) Křišťálově modrá	S. 45 H1	S1020-R90B			0,55	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18004 (U1747) Tmavě modrá	S. 45 I7	S7020-R90B			0,08	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18006 (U1827) Skagerrak	S. 45 J7	S6020-B10G			0,11	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18008 (U1737) Java	S. 46 K3	S2555-B20G			0,25	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18010 (U1762) Cirrus	S. 45 I2	S0040-B			0,53	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV					●				DST
 U18011 (U1763) Palander	S. 45 I3	S1050-B			0,40	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18012 (U1764) Baltic	S. 45 I4	S3060-B			0,17	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18013 (U1765) Cumulus	S. 45 I5	S2030-B			0,41	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18014 (U1766) Stratus	S. 45 I6	S4040-B			0,18	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV					●				DST
 U18015 (U1767) Catania	S. 45 J1	S0020-B10G			0,69	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18016 (U1768) Kavala	S. 45 J2	S1040-B10G			0,49	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18017 (U1769) Ikarus	S. 45 J3	S3040-B10G			0,26	chromatická	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18021 (U1721) Levante	S. 45 J4	S4040-B10G			0,18	chromatická				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18059 (U059 / U0591) Hořcově modrá	S. 45 H4	S5040-R80B	5010		0,10	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18067 (U067) Modrá pastelová	S. 45 I1	S0515-B			0,71	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST
 U18068 (U068) Blankytná modř	S. 45 H3	S3050-R90B			0,20	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18074 (U074 / U0741) Atlantík	S. 45 J6	S5020-B10G			0,21	chromatická	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18079 (U079) Pacifik	S. 45 J5	S3020-B10G			0,38	chromatická				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlustě DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlustě kompozitní prvky 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

TEKORY

Technické údaje

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS																	
							do 10 pracovních dnů u obchodníka*																						
							Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů					ve struktuře skladování																	
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾	Kompozitní prvek Duropal P2		Kompozitní prvek Duropal MDF plus		Dekor k dispozici v následujících kolekcích							Všechny rozměry v milimetrech			
Označení dekoru		Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů	
	U18148 (U148) Ledově modrá	S. 45 H5	S1015-R80B			0,61	chromatická	MP - 19				MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
	U18500 (U1706) Patras	S. 46 K2	S1040-B30G			0,47	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U18501 (U1707) Fjord	S. 46 K7	S7010-B30G			0,13	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV					●				DST
	U18502 (U1709) Bristol	S. 46 K6	S4020-B30G			0,24	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U18503 (U1712) Trinity	S. 46 K1	S1020-B30G			0,59	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U18504 (U1718) Hudson	S. 46 K5	S2020-B30G			0,46	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
	U18576 (U076) Oceán	S. 46 K4	S5030-B30G			0,13	chromatická					MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST
	U19002 (U1895) Ivy	S. 46 L4	S5040-B90G			0,12	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U19003 (U1770) Cadiz	S. 46 L1	S0020-B90G			0,76	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
	U19004 (U1771) Saragosso	S. 46 L2	S2040-B90G			0,38	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
	U19005 (U1839) Jade	S. 46 L3	S4040-B90G			0,20	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
	U19006 (U1840) Máta	S. 46 L5	S2010-B90G			0,53	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
	U19007 (U1841) Agáve	S. 46 L6	S4020-B90G			0,28	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
	U19008 (U1842) Labrador	S. 46 L7	S7010-B90G			0,12	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
	U19500 (U1876) Carambola	S. 46 N5	S2040-G60Y			0,46	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●		DST-XPRESS
	U19501 (U1877) Granny Smith	S. 46 M3	S2050-G40Y			0,35	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV						●	●		DST
	U19502 (U1878) Limette	S. 46 M4	S4040-G40Y			0,17	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV			●		●		DST-XPRESS
	U19503 (U107) Avocado	S. 46 M5	S3020-G60Y			0,38	chromatická					MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST
	U19504 (U108) Cuketa	S. 46 M7	S7005-G50Y			0,12	chromatická	MP - 19				MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV							DST-XPRESS
	U19505 (U1813) Citron	S. 46 N1	S0540-G70Y			0,74	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U19506 (U1814) Lilie	S. 46 M1	S0030-G50Y			0,73	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U19507 (U1815) Iris	S. 46 N2	S0550-G60Y			0,68	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U19508 (U1816) Chartreuse	S. 46 M2	S1050-G40Y			0,51	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV			●				DST-XPRESS
	U19509 (U1826) Oliva	S. 46 N3	S1070-G70Y			0,54	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U19511 (U1843) Klee	S. 46 N4	S3065-G50Y			0,23	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U19512 (U1844) Khaki	S. 46 N7	S5020-G70Y			0,24	chromatická					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
	U19515 (U2139) Tajga	S. 46 M6	S5020-G50Y			0,62	chromatická	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
	R20020 (R4221) Dub Piemont mokka	S. 57 E4			●	0,07	pruhovaný prkno	MO - 19				MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO					●	R22235	DST-XPRESS

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25










³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

TEKORY

Technické údaje

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS																	
							Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů					ve struktuře skladování		do 10 pracovních dnů u obchodníka*															
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Kompozitní prvek Duropal P2		Kompozitní prvek Duropal MDF plus		Dekor k dispozici v následujících kolekcích							Všechny rozměry v milimetrech		
Označení dekoru		Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakováný	Systém produktů	
	R20021 (R4223) Dub Lindberg	S. 50 A3				0,45	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML		●		●	●	R20202	DST-XPRESS	
	R20022 (R4224) Dub Lindberg příčný	S. 50 B3				0,47	příčný					ML					ML		ML		ML							HPL	
	R20027 (R4262) Pale Lancelot Oak	S. 51 F1				0,32	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT							●	R22238	DST-XPRESS
	R20031 (R4266 / R3197) Dub Sonoma truffel	S. 55 E1				0,23	květy prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU									R22246	DST-XPRESS
	R20033 (R4272 / R3160) Dub tmavý	S. 53 B4				0,07	pruhovaný	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT						●	R20203	DST-XPRESS
	R20038 (R4284 / R3217) Dub Chalet přírodní	S. 51 F2				0,29	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO						●	R22238	DST-XPRESS
	R20039 (R4285) Dup Sonoma šedá	S. 54 C3				0,32	květy prkno				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT							●	R22236	DST
	R20054 (R4320) Dub Picard světlý	S. 54 D3				0,35	pruhovaný prkno				RU	RU				RU	RU	RU	RU									R22236	DST
	R20064 (R4370) Horský dub šedý	S. 54 C2				0,34	květy	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO										DST-XPRESS
	R20065 (R4371) Horský dub tmavý	S. 53 G3				0,10	pruhovaný	MO - 19			MO	FG, MO		●	●	MO	FG, MO	MO	FG, MO	MO							●	R22237	DST-XPRESS
	R20074 (R4414) Dub Bordeaux světlý	S. 54 C4				0,44	květy prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU									R20224	DST-XPRESS
	R20075 (R4415) Dub St. Tropez	S. 54 B3				0,36	pruhovaný prkno				RU	RU				RU	RU	RU	RU								●		DST
	R20090 (R5836) Lambrate	S. 55 H1				0,14	květy				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT						●	●		DST
	R20095 (F06/159) Dub Milano	S. 50 C3				0,40	pruhovaný prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO								●		DST-XPRESS
	R20107 (F06/184) Dub Odeon černý	S. 53 A3				0,11	pruhovaný prkno				MO	MO				MO	MO	MO	MO								●		DST
	R20119 (R3101) Dub americký	S. 51 H1				0,35	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML										DST-XPRESS
	R20128 (R3181) Dub Sonoma světlý	S. 54 D2				0,47	květy prkno	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT								R20191	DST-XPRESS
	R20134 (R3226) Dub Lefkas	S. 55 G3				0,18	květy	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO								●	R20199	DST-XPRESS
	R20147 (R3266) Dub Nelson	S. 55 F1				0,32	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML						●		DST-XPRESS
	R20158 (R4121) Kaštan wenge	S. 57 G4				0,08	pruhovaný prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO										DST-XPRESS
	R20167 (R3140) Sherwood světlá	S. 50 A2				0,62	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML								DST-XPRESS
	R20168 (R3141) Sherwood mocca	S. 57 E3				0,09	pruhovaný					LN					LN		LN									R22235	HPL + DBS
	R20169 (R3144) Nabucco	S. 54 B4			●	0,43	pruhovaný prkno					LN					LN		LN										HPL + DBS
	R20231 (R5872) Dub Torino	S. 51 G2				0,22	úzké prkno					FG					FG		FG	FG									HPL
	R20232 (R5892) Dub Saphir	S. 53 D3				0,09	květy prkno	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG								●		DST-XPRESS
	R22248 (R4120) Dub mléčný	S. 50 B2				0,63	pruhovaný					MO					MO		MO										HPL + DBS
	R24029 (R5829) Buk Fjord Buche světlý	S. 49 F2				0,51	květy prkno	ML - 19			ML	FG, ML, VV		●	●	ML	FG, ML, VV	ML	FG, ML, VV	FG			●				●		DST-XPRESS
	R24030 (R5838) Buk Scandic světlý	S. 50 D3				0,39	květy prkno	ML - 19			ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML					●	●	R24057	DST-XPRESS

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25








³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku, není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

TEKORY

Technické údaje

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS																	
												do 10 pracovních dnů u obchodníka*																	
							Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů					ve struktuře skladování																	
																DecoBoard P2				Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Kompozitní prvek Duropal P2		Kompozitní prvek Duropal MDF plus	
Označení dekoru		Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů	
	R24031 (R5839) Buk Scandic tmavý	S. 55 G1				0,20	květy prkno	ML - 19			ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML				●	●			DST-XPRESS
	R24042 (R3272) Buk Iconic	S. 49 E3				0,45	pruhovaný prkno					ML					ML		ML								R24057	HPL + DBS	
	R24053 (R5867) Buk Talinn	S. 48 B3				0,59	pruhovaný prkno	NW - 19			NW	NW		●	●	NW	NW	NW	NW		ML		●			●			DST-XPRESS
	R24054 (R5891) Buk světlý Lindström	S. 48 D3				0,38	pruhovaný				ML	ML				ML	ML	ML	ML						●	●			HPL + DBS
	R27001 (R5184) Javor královský	S. 49 H2				0,56	květy prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV							●		DST-XPRESS
	R27017 (R5447) Javor After Eight	S. 57 F4				0,08	pruhovaný prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV						●		DST-XPRESS
	R27024 (R5479) Javor horský	S. 50 A4				0,52	květy prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV						●		DST-XPRESS
	R27034 (R3104) Javor Jersey	S. 48 A3				0,54	květy prkno					LN					LN		LN										HPL + DBS
	R27039 (R5703) Javor Thansau	S. 49 F3				0,58	vollblumig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO									R27047	DST-XPRESS
	R27041 (R5718) Javor Madison	S. 49 G2				0,63	květy prkno					MO					MO		MO										HPL + DBS
	R27043 (R5848) Javor Kiruna	S. 48 C3				0,54	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML						●		DST-XPRESS
	R30011 (R4822) Madison Walnut	S. 57 E1				0,16	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO				●	●			DST-XPRESS
	R30013 (R4825) Altamira ořech tmavý	S. 56 C4				0,12	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO								DST-XPRESS
	R30019 (R4889) Bella Noce čoko	S. 57 E2			●	0,12	květy prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV						●		DST-XPRESS
	R30021 (R4896) Noce Milano	S. 57 F3				0,16	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT						●		DST-XPRESS
	R30023 (R5151) Ořech blok	S. 57 H4				0,26	úzké prkno					MS					MS		MS	MS									HPL
	R30039 (R3083) Ořech Kalifornie	S. 51 E1				0,39	pruhovaný prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO								DST-XPRESS
	R30041 (R3102) Ořech Persie	S. 57 F1				0,14	pruhovaný prkno					MO					MO		MO										HPL + DBS
	R30042 (R3105) Ořech Saleve	S. 56 A4			●	0,16	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO								DST-XPRESS
	R30061 (R3902) Ořech Amalia	S. 56 B3			●	0,17	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML								●	R30112	DST-XPRESS
	R30065 (R4835) Ořech tmavý	S. 52 D4				0,08	květy prkno					MO					MO		MO									R30113	HPL + DBS
	R30070 (R4853) Ořech Ecco	S. 56 B4				0,13	pruhovaný prkno					MO					MO		MO	MO								R30112	HPL + DBS
	R30108 (R5869) Palermo ořech tmavý	S. 56 D3				0,15	květy				MO	MO				MO	MO	MO	MO								●		DST
	R30109 (R5870) Palermo ořech světlý	S. 56 D2				0,22	květy				MO	MO				MO	MO	MO	MO								●	R20199	DST
	R30110 (R5883) Ořech Ravenna	S. 52 D2				0,14	květy prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO					●	●		DST-XPRESS
	R34014 (R5858) Thermo jasan	S. 57 F2				0,11	pruhovaný prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO						●		DST-XPRESS
	R34015 (R5868) Jasan Ladoga tmavý	S. 56 B2				0,32	květy prkno				NW	NW				NW	NW	NW	NW								●		DST
	R35003 (R5822) Masuren Birch sand	S. 49 G3			●	0,48	květy prkno	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV						●	R35002	DST-XPRESS

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

TEKORY

Technické údaje

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů					do 10 pracovních dnů u obchodníka*																	ve struktuře skladování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							DecoBoard P2					Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Kompozitní prvek Duropal P2		Kompozitní prvek Duropal MDF plus		Dekor k dispozici v následujících kolekcích							Všechny rozměry v milimetrech																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							2.800 x 2.100		3.200 x 2.100		4.100 x 2.100		2.800 x 2.070 x 0,8		4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾		2.800 x 2.100 ¹⁾		2.800 x 2.070 ²⁾		4.100 x 1.300 ²⁾		2.800 x 2.070 ²⁾		4.100 x 1.300 ²⁾		Pracovní deska ve struktuře		HPL pro dveře ve struktuře		SolidColor		XTreme Matt		Illusion		Meandra		flameprotect compact ⁴⁾		vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný		Systém produktů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Označení dekoru							Koordináty	NCS kód		RAL		Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	R35013 (R3222) Bříza Ojcow	S. 49 H3				0,52	květy prkno	ML - 19				ML	ML					ML	ML		ML	ML	ML	ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlustě DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlustě kompozitní prvky 16 / 19 / 25




³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

TEKORY

Technické údaje

							SKLADOVÝ PROGRAM DST- <i>X</i> PRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST- <i>X</i> PRESS do 10 pracovních dnů u obchodníka*																						
							DecoBoard P2					Duropal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů			ve struktuře skladování																	
Označení dekoru							Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Dekor k dispozici v následujících kolekcích						Všechny rozměry v milimetrech			
	R48025 (R3081) Legno tabák	S. 56 A3				0,18	pruhovaný					LN					LN		LN														HPL + DBS	
	R48026 (R3082) Legno světlé	S. 50 C4				0,42	pruhovaný					LN					LN		LN														HPL + DBS	
	R50004 (R5613) Sangha Wenge natur	S. 57 F3				0,11	pruhovaný	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT	RT									●			DST-XPRESS	
	R50009 (R5673) Makassar	S. 52 B4				0,07	pruhovaný	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV	VV									●			DST-XPRESS	
	R50014 (R5690) Venge klasik	S. 57 H3				0,07	květy prkno				MO	MO					MO	MO	MO	MO										●			DST	
	R50016 (R5693) Zebrano	S. 56 A2				0,24	pruhovaný	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV											●			DST-XPRESS	
	R50030 (F21/005) Oliva España světlá	S. 51 G1				0,40	pruhovaný prkno	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML											●			DST-XPRESS	
	R50057 (R3245) Rockpile	S. 55 G2				0,24	pruhovaný prkno					MS					MS		MS	MS													HPL + DBS	
	R50062 (R3901) Douglas bílá	S. 48 B2				0,73	květy prkno					LN					LN		LN														HPL + DBS	
	R50068 (R5862) Kanadský cedr tmavý	S. 56 C3				0,17	pruhovaný				ML	ML					ML	ML	ML	ML		VV								●			DST	
	R50076 (R5873) Macassar Sulawesi černý	S. 53 A4				0,13	pruhovaný	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG											●			DST-XPRESS	
	R50077 (R5874) Macassar Sulawesi hnědý	S. 52 A4				0,11	pruhovaný				HG	HG					HG	HG	HG	HG										●			DST	
	R50078 (R5875) Luxor tmavý	S. 52 D3				0,13	kořenové dřevo				HG	HG					HG	HG	HG	HG										●			DST	
	R50079 (R5876) Luxor koňak	S. 52 C3				0,19	Kořenové dřevo	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG											●			DST-XPRESS	
	R50080 (R5879) Cedr kanadský	S. 52 C2				0,21	pruhovaný	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML									●			DST-XPRESS	
	R50081 (R5880) Burundi tmavé	S. 57 G1				0,11	pruhovaný prkno				NW	NW					NW	NW	NW	NW		ML								●			DST	
	R50082 (R5881) Bellemar	S. 52 C4				0,09	pruhovaný	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG											●			DST-XPRESS	
	R50083 (R5882) Wenge stříbrná	S. 53 B2			●	0,38	pruhovaný	MO - 19			MO	MO, RT		●	●	MO	MO, RT	MO	MO, RT	RT	MO									●			DST-XPRESS	
	R50084 (R5890) Teak zlatý	S. 52 B2				0,21	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU											●			DST-XPRESS	
	R50085 (R5877) Satin Wood šedý	S. 53 C2				0,37	pruhovaný				HG	HG					HG	HG	HG	HG										●			DST	
	R55001 (R4524) Pinie Navarra	S. 48 C2				0,74	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT	RT									●	R55045		DST-XPRESS	
	R55004 (R4531) Pinie Ponderosa	S. 55 E3				0,27	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT										●			DST-XPRESS	
	R55006 (R4558) Borovice Fano bílá	S. 49 H1				0,56	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU		RT									●			DST-XPRESS	
	R55007 (R4559) Borovice Fano přírodní	S. 49 E2				0,35	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT									●			DST-XPRESS	
	R55008 (R4564) Jedle alpská přírodní	S. 55 F3				0,27	pruhovaný prkno	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT										●			DST-XPRESS	
	R55011 (R4590) Anderson Pine White	S. 48 D2				0,76	pruhovaný	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT									●			DST-XPRESS	
	R55012 (R4592) Taxus hnědá	S. 55 F2				0,17	pruhovaný				MO	MO					MO	MO	MO	MO										●			DST	
	R55023 (R5856) Cottage Pine	S. 51 E2				0,33	květy prkno				RU	RT, RU					RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT									●	●		DST	

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25







³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

TEKORY

Technické údaje

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS do 10 pracovních dnů u obchodníka*								Dekor k dispozici v následujících kolekcích								Všechny rozměry v milimetrech				
							DecoBoard P2					Duropal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů		ve struktuře skladování																
Označení dekoru		Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů				
	R55025 (R5859) Baltico Pine bílá	S. 49 E1				0,63	květy prkno				NW	NW						NW	NW	NW	NW		ML					●		DST		
	R55026 (R5860) Pinie baltická modrá	S. 49 G1				0,42	květy prkno				NW	NW						NW	NW	NW	NW							●		DST		
	R55027 (R5861) Pinie baltická růžová	S. 49 F1				0,54	květy prkno				NW	NW						NW	NW	NW	NW		ML					●		DST		
	R55028 (R3255) Modřín sibiřský	S. 48 A2				0,83	pruhovaný prkno	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO								●		DST-XPRESS	
	R55032 (R3232) Bodega	S. 49 G4				0,21	pruhovaný	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU										●		DST-XPRESS	
	R55055 (R5878) Pinie Henson	S. 49 F4				0,51	pruhovaný prkno				NW	NW						NW	NW	NW	NW								●		DST	
	R55056 (R5884) Pinie Jacobsen šedá	S. 48 B4				0,29	květy prkno				MO	MO						MO	MO	MO	MO								●		DST	
	R55057 (R5885) Pinie Jacobsen modrá	S. 48 A4				0,26	květy prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT								●		DST-XPRESS	
	R55058 (R5886) Pinie Jacobsen červená	S. 48 D4				0,21	květy prkno	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT								●		DST-XPRESS	
	R55059 (R5887) Pinie Jacobsen černá	S. 48 D3				0,12	květy prkno				RU	RU						RU	RU	RU	RU								●		DST	
	F70000 (F8563) Měď metaliza	S. 58 A4	S5020-Y40R		● ⁵⁾	0,28	Perleť	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG										●		DST-XPRESS	
	F70002 (F8567) Cava béžová	S. 58 D3	S3010-Y20R		● ⁵⁾	0,47	Perleť	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG													DST-XPRESS
	F70004 (F8582) Aluminium bílé	S. 58 A2	S3502-B	9006	● ⁵⁾	0,47	Perleť	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP										●		DST-XPRESS	
	F70007 (F8595) Antracitově šedá metaliza	S. 58 B3	S4005-R50B	9007	● ⁵⁾	0,34	Perleť				MP	MP						MP	MP	MP	MP								●		DST	
	F70008 (F8812) Metallic Toffee	S. 58 C4	S7010-Y30R		● ⁵⁾	0,14	Perleť				MP	MP						MP	MP	MP	MP										DST	
	F70014 (U506) Antracit metaliza	S. 58 B4	S6502-B		● ⁵⁾	0,14	Perleť	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP										●		DST-XPRESS	
	F70015 (U508) Šedá metaliza	S. 58 C3	S3000-N		● ⁵⁾	0,48	Perleť				MP	MP						MP	MP	MP	MP								●		DST	
	F73011 (F7705) Fade	S. 62 A2				0,62	Textil				VV	FG, VV						VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG							●		DST	
	F73032 (F8679) Reed růžový	S. 62 B2				0,50	Fantastické dřevo	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU										●		DST-XPRESS	
	F73033 (F8680) Reed zelený	S. 62 C2				0,42	Fantastické dřevo				RU	RU						RU	RU	RU	RU								●		DST	
	F73034 (F8681) Reed modrý	S. 62 D2				0,37	Fantastické dřevo	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU										●		DST-XPRESS	
	F73035 (F8684) Suit šedý tmavý	S. 62 A4				0,18	Textil				VV	VV						VV	VV	VV	VV								●		DST	
	F73036 (F8685) Suit šedý světlý	S. 62 D3				0,39	Textil	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML										●		DST-XPRESS	
	F73037 (F8686) Suit oranžový	S. 62 B4				0,40	Textil	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML										●		DST-XPRESS	
	F73038 (F8692) Tkanina červená	S. 62 E1				0,46	Textil				VV	FG, VV						VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG							●		DST	
	F73039 (F8693) Tkanina modrá	S. 62 F1				0,38	Textil	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG									●		DST-XPRESS	
	F73040 (F8694) Razitko černé	S. 62 H1			●	0,08	Grafika				SM	SM						SM	SM	SM	SM								●		DST	
	F73041 (F8695) Razitko bílé	S. 62 G1			●	0,71	Grafika				SM	SM						SM	SM	SM	SM								●		DST	

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlustě DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlustě kompozitní prvky 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX













⁴⁾ další dekory na objednávku

⁵⁾ HPL není doporučena pro
mechanicky namáhané plochy

* Podle Tourentag

TEKORY

Technické údaje

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS																		
												do 10 pracovních dnů u obchodníka*																		
							Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skladů				ve struktuře skladování				DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Kompozitní prvek Duropal P2		Kompozitní prvek Duropal MDF plus		Dekor k dispozici v následujících kolekcích						Všechny rozměry v milimetrech	
Označení dekoru		Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů		
	F73042 (F8697) Trivio oranžové	S. 63 H3				0,46	Grafika				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX						●		DST	
	F73043 (F8698) Trivio modré	S. 63 G3				0,30	Grafika				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX						●		DST	
	F73044 (F8699) Trivio zelené	S. 63 F3				0,31	Grafika	VV - 19			VV	SX, VV		●	●	VV	SX, VV	VV	SX, VV	SX								●		DST-XPRESS
	F73045 (F8700) Trivio černé	S. 63 E4				0,09	Grafika	VV - 19			VV	SX, VV		●	●	VV	SX, VV	VV	SX, VV	SX								●		DST-XPRESS
	F73046 (F8701) Texwood mauve	S. 62 A3				0,47	Dřevo / textil				ML	ML					ML	ML	ML	ML								●		DST
	F73047 (F8702) Texwood hnědý	S. 62 C3				0,25	Dřevo / textil	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML									●		DST-XPRESS
	F73048 (F8703) Texwood šedý	S. 62 B3				0,31	Dřevo / textil				ML	ML					ML	ML	ML	ML								●		DST
	F73050 (F8711) Texwood černý	S. 53 D4				0,11	Dřevo / textil	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML									●		DST-XPRESS
	F73051 (F8712) Texwood bílý	S. 53 A1				0,57	Dřevo / textil	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML									●		DST-XPRESS
	F73052 (F73052) Loop bílé	S. 63 G4				0,88	Grafika					VV					VV		VV	VV										HPL
	F73060 (F73060) Painted Wood bílé	S. 63 F4				0,88	Fantastické dřevo					VV					VV		VV											HPL
	F76006 (F7478 / F7920) Ocel žíhaná	S. 60 B1				0,13	Ocel				VV	VV					VV	VV	VV	VV	VV									DST
	F76012 (F7503) Twist Lava	S. 63 F2				0,22	Textil				VV	VV					VV	VV	VV	VV										DST
	F76014 (F7505) Twist platinově šedá	S. 63 E2				0,31	Textil				VV	VV					VV	VV	VV	VV								●		DST
	F76023 (F8110 / F8105) Alu broušený	S. 58 B2			●	0,39	Aluminium	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV						●		DST-XPRESS
	F76026 (R6008) Ceramico rost	S. 60 A1				0,10	Rezavá ocel					CT						CT		CT	CT									HPL
	F76027 (R6233) Crusoe	S. 59 F4				●	Rezavá ocel					FG						FG		FG	FG									HPL
	F76028 (R6234) Rabac	S. 61 H1				0,12	Ocel					FG					FG		FG	FG	FG									HPL
	F76029 (R6259) Cody bílé	S. 59 E3				0,63	Omítka				MP	MP, FG					MP	MP, FG	MP	MP, FG	FG							●		DST
	F76037 (Phoenix 1) Phoenix hnědý	S. 59 H4				0,13	Rezavá ocel	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG										DST-XPRESS
	F76048 (F7716) Stucco černé	S. 61 G1				0,10	Omítka	SX - 19			SX	SX		●	●	SX	SX	SX	SX	SX	SX							●		DST-XPRESS
	F76049 (F7717) Fiberwood modrý	S. 59 E1				0,29	Vláknitý materiál				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX							●		DST
	F76050 (F7718) Fiberwood hnědý	S. 59 F1				0,23	Vláknitý materiál				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX							●		DST
	F76051 (F7719) Fiberwood černý	S. 59 G1				0,18	Vláknitý materiál				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX							●		DST
	F76052 (F7725) Moirée	S. 53 C4			●	0,13	Kov / dřevo				ML	FG, ML					ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	FG						●		DST
	F76054 (F7506) Metalická hnědá	S. 60 C1			●	0,29	Ocel				CT	CT						CT		CT	CT									HPL
	F76065 (F7714) Fago cihlové	S. 59 G4				0,16	Omítka				SX	SX					SX	SX	SX	SX								●		DST
	F76066 (F8682) Stucco modrý	S. 61 F1				0,44	tmelené	SX - 19			SX	SX		●	●	SX	SX	SX	SX	SX								●		DST-XPRESS

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38















²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

TECHNICKÉ ÚDAJE

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS do 10 pracovních dnů u obchodníka*																	
							DecoBoard P2					Duropal-HPL		Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů				ve struktuře skladování											
												DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Kompozitní prvek Duropal P2		Kompozitní prvek Duropal MDF plus		Dekor k dispozici v následujících kolekcích							Všechny rozměry v milimetrech		
Označení dekoru	Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů		
 F76067 (F8683) Stucco růžový	S. 61 E1				0,59	tmelené				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX						●		DST	
 F76068 (F8687) Houndstooth rez	S. 62 D4				0,23	Textil				VV	VV					VV	VV	VV	VV							●		DST	
 F76069 (F8688) Houndstooth šedé	S. 62 C4				0,62	Textil				VV	FG, VV					VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST	
 F76070 (F8689) Fabric modrý	S. 63 G2				0,20	Textil	ML - 19			ML	FG, ML		●	●		ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG						●		DST-XPRESS	
 F76071 (F8690) Fabric zelený	S. 63 E3				0,26	Textil				ML	FG, ML					ML	FG, ML	ML	FG, ML							●		DST	
 F76072 (F8691) Fabric červený	S. 63 H2				0,34	Textil				ML	FG, ML					ML	FG, ML	ML	FG, ML							●		DST	
 F76073 (F8707) Patina	S. 58 D4			●	0,25	Měď patinovaná	HG - 19			HG	FG, HG		●	●		HG	FG, HG	HG	FG, HG	FG						●		DST-XPRESS	
 F76074 (F8708) Wave šedý	S. 60 D3			●	0,50	Vlnitý plech				VV	VV					VV	VV	VV	VV		VV					●		DST	
 F76075 (F8709) Wave antracit	S. 60 C3			●	0,19	Vlnitý plech	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV							●		DST-XPRESS	
 M80000 (Alu 1) Alu 1, ocelová	S. 58 C2	S3010-G			0,76	Aluminium				HG	SM					HG	SM	HG	SM										DST
 M80001 (Alu 2) Alu 2, niklová	S. 58 A3	S4005-G50Y			0,53	Aluminium				HG	SM					HG	SM	HG	SM										DST
 M80003 (M9610) Alu odstín nerez oceli	S. 58 D2				0,38	Ušlechtilá ocel					SM						SM		SM										HPL
 S60000 (R5808) Loft Beton	S. 59 F3				0,29	Dřevo / beton					VV						VV		VV	VV									HPL
 S60001 (R6059) Belmont krémový	S. 59 H1				0,50	Omitka	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG									DST-XPRESS
 S60002 (R6060) Belmont béžový	S. 59 E2				0,40	Omitka					FG						FG		FG	FG									HPL
 S60003 (R6061) Belmont hnědý	S. 59 F2				0,12	Omitka					FG						FG		FG	FG									HPL
 S60004 (R6062) Belmont šedý	S. 59 G2				0,13	Omitka					FG						FG		FG	FG									HPL
 S60008 (F6460 / R6600) Raw Concrete	S. 59 H3				0,55	Beton					FG						FG		FG	FG									HPL
 S60010 (F6462 / R6602) Smooth Concrete	S. 59 G3				0,45	Beton	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST-XPRESS	
 S60012 (F6464 / R6604) Smooth Concrete brown	S. 59 E4				0,09	Beton	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST	
 S61011 (R6265 / R6481) Ipanema bílá	S. 64 A2				0,25	Kámen					CT						CT		CT	CT									HPL
 S61014 (R6268) Teresina	S. 65 E1				0,17	Granit					CT						CT		CT	FG									HPL
 S61029 (R6305) Dolomit	S. 64 C3				0,42	Granit					CT						CT		CT	CT									HPL
 S61030 (R6306) Žula červená	S. 65 F1				0,16	Granit					CT						CT		CT	CT									HPL
 S62008 (R6457) Sahara hnědá	S. 65 E2				0,15	Pískovec					FG						FG		FG	FG									HPL
 S62017 (Cartago 1) Cartago sand	S. 64 D2				0,52	Pískovec					FG						FG		FG	FG									HPL
 S62018 (Torreano 5) Torreano tmavé	S. 65 H1				0,18	Granit					FG						FG		FG	FG									HPL
 S62022 (R6312) Pískovec antracit	S. 65 G2				0,16	Pískovec					FG						FG		FG	FG									HPL

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25









³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku,
není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag

TEKORY

Technické údaje

							SKLADOVÝ PROGRAM DST-XPRESS					PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK DST-XPRESS																	
							Struktury MO, RU, MP, VV, SM a struktura skládů					ve struktuře skladování																	
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Kompozitní prvek Duropal P2		Kompozitní prvek Duropal MDF plus		Dekor k dispozici v následujících kolekcích						Všechny rozměry v milimetrech			
Označení dekoru		Koordináty	NCS kód	RAL	Metaliza	Hodnota odrazu	Popis zprávy	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Pracovní deska ve struktuře	HPL pro dveře ve struktuře	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	Vhodný dekor DecoBoard HDF lakovaný	Systém produktů	
	S62023 (R6313) Piskovec béžový	S. 65 H2				0,49	Piskovec					FG					FG		FG	FG									HPL
	S62024 (F7480) Kalcit šedý	S. 64 B3				0,35	Mramor					FG					FG		FG	FG									HPL
	S63001 (R6251) Alhambra hnědá	S. 64 A4				0,21	Mramor					CT					CT		CT	CT									HPL
	S63007 (R6301) Oriental Stone brown	S. 65 G1				0,18	Mramor					VV					VV		VV	VV									HPL
	S63008 (R6302) Silk Stone grey	S. 64 B4				0,19	Mramor					FG					FG		FG	FG									HPL
	S63009 (R6303) Mramor Carrara	S. 64 C2				0,64	Mramor					MS					MS		MS	MS									HPL
	S63014 (R6499 / F8997) Mramor Roma	S. 65 F2				0,08	Mramor					MS					MS		MS	MS									HPL
	S64003 (R6448) Břidlice středně šedá	S. 64 C4				0,17	Břidlice					VV					VV		VV	VV									HPL
	S66013 (F8232) Dexter béžový	S. 60 B2				0,57	Minerální slitina				SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66014 (F8234) Dexter modrý	S. 60 A2				0,51	Minerální slitina				SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66015 (F8235) Dexter černý	S. 60 B3				0,15	Minerální slitina				SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66016 (F8236) Dexter aqua	S. 60 D1				0,64	Minerální slitina				SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66017 (F8238) Dexter hnědý	S. 60 A3				0,25	Minerální slitina				SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66018 (F8233) Dexter šedý	S. 60 D2				0,54	Minerální slitina				SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66019 (F8237) Dexter bílý	S. 60 C2				0,58	Minerální slitina				SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S68004 (R6244) Tivoli	S. 64 D4				0,12	Mramor					CT					CT		CT	CT									HPL
	S68005 (R6256) Aranea béžová	S. 64 A3				0,43	Linoleum					CT					CT		CT	CT									HPL
	S68007 (R6264) Platon	S. 64 D3			●	0,28	Beton					CT					CT		CT	CT									HPL
	S68014 (Antares 1) Antares šedý	S. 64 B2				0,41	Granit					CT					CT		CT	CT									HPL

¹⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté DecoBoard 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Program DST-XPRESS pro tlusté kompozitní prvky 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Formát 2.655 x 2.100 na objednávku, není možný pro struktury HG, SX

⁴⁾ další dekory na objednávku

* Podle Tourentag



STRUKTURY

- 20 struktur nejrůznějšího charakteru, z nich 14 v systému DST
- Dokonalý vysoký lesk
- Různá provedení s matným charakterem
- Póry plně identické se skutečným dřevem
- Povrchy s perlovou strukturou a strukturou ručního papíru
- Kreativní struktury

STRUKTURY LESKLÉ A MATNÉ



STRUKTURA XTREME MATT. XTRÉMNĚ PEVNÉ, XTRÉMNĚ UNIVERZÁLNÍ, XTRÉMNĚ HEZKÉ.

XTreme Matt přesvědčuje nikdy neviděnou
enormní barevnou transparentností a hloubkou
pohled – a příjemně vřelou, s hebkostí na dotek.

Ačkoliv matné, málo odrazivé povrchy působí
obzvláště ušlechtilé, ukazuje se struktura jako
odolná, trvanlivá a snadno udržovatelná. Teplý,
„hebký“ povrch vybízí k dotýkání – a zůstává
přitom odolný proti otiskům prstů a stopám
mastnoty.



Příjemné haptické vlastnosti: Struktury této kategorie mají své místo ve spektru od hladkého přes sametově měkký až po lehce zdrsňený charakter a hodí se pro mnoho různých způsobů použití.



Tato matná univerzální struktúra Fine Matt spojuje trend směrem k matným autentickým struktúrám. Především jemné dřeviny a přírodní materiály působí s Fine Matt vysoce kvalitně a nadčasově.



Luxusní rovnoměrný vysoký lesk propůjčuje klasickým dřevinám nebo kamenným dekorům noblesní vzhled. Vysoký stupeň lesku je bez ohledu na trendy sám za sebe nadčasový. **HS Vysoký lesk speciál** Vysoký lesk s vyšší odolností v otěru v kvalitě jen pro HPL (jen vybrané dekory).



Díky nízkému matnému odlesku se jedná o vysoce moderní výjimečný a působivý povrch. Puristický, supermatný, ale také sametový s teplým vzhledem, to je Matný lak, který se hodí perfektně pro jasné formy nabytku a.

- DB** Deska s přímým potažením je dostupna jako DecoBoard
- HPL** HPL Dostupne jako potahovy material (HPL) nebo kompozitni prvek HPL



Jako klasická, polomatná plocha je tato struktura univerzálně použitelná. Jméno je i Program: vzhledově i hmatově příjemná plocha použitelná hlavně pro unifarvy a jemné dřevodekory. **MS Jemný mat speciál** Matná struktúra se zvýšeným stupněm otěru jen HPL (pouze pro vybrané dekory).



XTreme Matt se vyznačuje nevídanou barevnou transparentní optikou a hloubkou – a příjemným teplým, sametovým dotykem. Přestože tento matný, nereflující povrch působí velmi ušlechtilé, prokazuje tato struktúra možnost vyššího zatížení, lepší odolnost a údržbu. Tento teplý, „jemný“ povrch vyzývá k pohlazení – a zůstává při něm odolný vůči otiskům prstů a mastnotě.



STRUKTURY

PERLOVÁ STRUKTURA A STRUKTURA RUČNÍHO PAPÍRU


TOP VELVET

Top Velvet je jemná perlová struktura uninverzálně použitelná. Decentní leskle-matný efekt a jemné výstupky propůjčují prvotřídní vzhled všem dekorům.

STRUKTURY

Perlová struktura a struktura ručního papíru

Struktury s všestrannými schopnostmi: Neutrální a neorientované perlové struktury a struktury ručního papíru se vyznačují rezervovaným stupněm lesku, lze na ně klást velké nároky a jsou všestranně použitelné, horizontálně i vertikálně.



Matná a jemně zrnitá struktúra Fine Graine propojuje trend matných ploch s vyšší zatížitelností a byla vyvinuta speciálně pro horizontální použití. Tato struktúra je velmi universalně použitelná jak pro dekory textilu, kamenne tak i jiných materiálů.




Klasická perlová struktúra se středním stupněm lesku je velmi odolná proti mechanickému poškození a univerzálně použitelná pro všechny dekorační skupiny.

STRUKTURY

Perlová struktura a struktura ručního papíru

- DB** Deska s přímým potažením je dostupna jako DecoBoard
- HPL** HPL Dostupne jako potahovy material (HPL) nebo kompozitni prvek HPL



Struktura s vysokým stupněm lesku, universalní použití, neutralní povrch. V rámci pracovních desek je TC klasika, protože je tato struktura velmi robustní a odolná vůči otiskům prstů – dostupná jen jako HPL.



Top Velvet je jemná perločková struktura uninevrzálně použitelná. Decentní leskle-matný efekt a jemné výstupky propůjčují prvotřídní vzhled všem dekorům.



STRUKTURY DŘEVNÍ PÓRY

STRUKTURA NATURAL WOOD


Tato filigránská dřevěná struktura je přirozená a precizní. Jemný povrch působí, jako by byl čerstvě obroušený. Póry jsou nepravidelně lineárně osazené. Jejich rozdílná hloubka a šíře působí velmi autenticky. Natural Wood je univerzálně použitelná pro mnoho jemně fládrovaných dřevin. Tím se dá skandinávský styl perfektně podtrhnout, ale také exotická dřeva dostanou díky této struktuře nový význam. I na unibarvách působí Natural Wood velmi přirozeně- jako barevně lazurované dřevo.




Příroda jako vzor: Charakteristicky výrazné a přirozeně půvabné jsou struktury pórů dřeva, které v neposlední řadě vyvolávají působivý dojem rozmanitým efektem matu a lesku.



Již název napovídá o přirozenosti – zejména strukturované dřevěné dekory působí s touto strukturou velmi reálně. Přirozenost, kterou můžete také cítit. Lesklý efekt v kombinaci s matem poskytuje klasickou eleganci, která sluší také UNI dekorům.



Nordic Wood se hodí nejlépe k jednolitým pruhovaným dřevinám. Především severní měkké dřeviny působí s touto hlubokou a matnou strukturou přirozeně a teple. Také pruhované fantazi a materiálové dekory dostávají díky paralelním liniím lepší charakter a více přirozenosti.




Stejně jako meandr řeky v krajině, probíhá tato působivá struktura na dekoru. Velmi hluboká a pozvolná struktura podtrhuje fládrování dřeva, jemný mat přispívá k nobilese. Také unidekory obdrží díky meandře zvláštní klasický neutrální tón barvy.




Hluboký dřevěný pór se hodí nejvíce pro podtržení dekorů tvrdých i měkkých dřev. Vyznačuje se především jedinečným matně-lesklým efektem a nabízí skrze svoji hloubku oživení dekoru. Tím vyniká ve velké ploše kresba dřeva.

DB Deska s přímým potažením je dostupna jako DecoBoard
HPL HPL Dostupné jako potahový materiál (HPL) nebo kompozitní prvek HPL



Přirodnost a preciznost značí tuto jemnou dřevěnou strukturu. Jemná plocha působí jako jemně vybroušená. Póry jsou nepravidelně lineárně osazené. Jejich rozdílná hloubka a šíře působí velmi autenticky. Natural Wood je universálně použitelná pro mnoho jemně fládrovaných dřevin. I na unibarcách působí Natural Wood velmi přirozeně – jako barevně lazurované dřevo.




Hloubka a působivá síla této struktury podtrhuje fládrované dřeviny a předávají jim sportovní vzhled. Leskle-matný povrch a nepravidelné fládrování vyzdvihuje autentický vzhled dřevin.

STRUKTURY KREATIVNÍ


STRUKTURA STUCOTEX

Vlastností chameleona se vyznačuje tato struktura určená pro všechny druhy materiálů. Omítkové nebo betonové dekory stejně jako zrezivělý nebo poškrábaný kov. Vyzdvižení materiálu a jeho zpracování je podpořeno díky struktuře stěrkování v matném a drsném provedení, oživení a nadčasovost vzniká subtilními tahy štětcem, které díky lesku vyniknou

Ať žije nápad: Ať se jedná o kámen nebo optickou iluzi, kreativní struktury zajistí vhodnou realizaci i extravagantních návrhů.



Hluboká matná struktúra propůjčuje klasickým kamenným dekorům absolutní přirozenost. Jemné a precizní přechody struktury jsou kombinovány s decentním leskem. Tento efekt krystalu zhodnocuje samotný dekor a propůjčuje autentitu a přirozenost.



Illusion je struktura s WOW efektem. Díky zpracovanému 3D efektu začínají uní dekory ožít. Vyvinuta byla pro vertikální použití.



Tato univerzální lineární struktura působí elegantně a velmi kvalitně. Především pružované jemné dekory jsou díky decentnímu efektu kombinace matu a lesku umocněny. Také uní, grafickým a nebo textilním dekorům propůjčuje Linea působivější charakter.

- DB** Deska s přímým potažením je dostupná jako DecoBoard
- HPL** HPL Dostupné jako potahový materiál (HPL) nebo kompozitní prvek HPL



Vlastností chameleona se vyznačuje tato struktura určená pro všechny druhy materiálů. Omítkové nebo betonové dekory. Omítka nebo dekor betonu bude díky této struktuře vyzdvihnuta stejně jako reznoucí nebo poškrábaný materiál. Vyzdvýžení materiálu a jeho zpracování je podpořeno díky struktuře stěrkování v matném a drsném provedení, oživení a nadčasovost vzniká suptilnými tahy štětcem, které díky lesku vyniknou.

PŘEHLED
STRUKTUR



		Doporučené pro vertikální použití	horizontální použití
Lesklé a matné struktury	FM Fine Matt	●	
	HG Vysoký lesk	●	
	HS Vysoký lesk speciál	●	●
	ML Matný lak	●	
	MS Jemný mat speciál	●	●
	SM Semi-mat	●	
	XM XTreme Matt	●	●
Perlové struktury a struktury	FG Fine Grain	●	●
	MP Miniperla	●	●
	TC Top Face	●	●
	VV Top Velvet	●	●
Struktury dřeva	AH Autentický drevený pór	●	●
	LN Nordic Wood	●	●
	ME Meandra	●	
	MO Montana	●	●
	NW Natural Wood	●	●
	RT Rustic Wood	●	●
	RU Rustic Wood	●	●
Kreativní struktury	CT	●	●
	LI Linestra	●	●
	LL Illusion	●	
	SX Stucotex	●	●

STRUKTURY
DOPORUČENÍ

Odolnost proti poškrabání	Čím je struktura hrubší a čím je dekor světlejší, tím víc se zvyšuje odolnost proti poškrabání. Protože lesklé a matné struktury (odolnost proti poškrabání cca 1,0 N) a kreativní struktury jsou velice citlivé na poškrabání, doporučujeme vám zde naše dřevěné, perlové struktury a struktury ručního papíru.
Odolnost proti skvrnám	Čím je struktura hladší a čím je dekor tmavší, tím je povrch citlivější na vznik skvrn. Protože lesklé a matné struktury jsou obecně náchylnější na vznik skvrn než všechny ostatní struktury, doporučujeme vám v těchto případech naše perlové struktury a struktury ručního papíru.
Snadné čištění	Čím je struktura uzavřenější, resp. lesklejší a čím je dekor světlejší, tím snadněji se povrch čistí. U struktur, které jsou výrazně orientované jedním směrem, je odstranění nečistot obtížnější než u neorientovaných provedení.
Odolnost proti oděru	Odolnost proti oděru závisí na složení papíru použitého dekoru. Nejlepších výsledků dosahují jednobarevné dekory, protože se jedná o probarvený papír (viz rovněž Technické údaje). Tištěné dekory (dřevěné, kamenné a kreativní dekory) mají výsledky horší, protože k odolnosti proti oděru přispívá pouze přetisk. Použitá povrchová struktura nehraje při odolnosti proti oděru žádnou roli. Odolnost HPL proti oděru se značně zlepší, když se použije vysokotlaký laminát v kombinaci s horní krycí vrstvou („overlay“), jak to doporučujeme např. u pracovních ploch. Použije-li se vrchní krycí vrstva, pak mohou – v porovnání s HPL bez krycí vrstvy nebo ve srovnání s přímou laminací –vzniknout lehké barevné rozdíly.
Povrchový klid	U velmi vysokých požadavků na povrchový klid doporučujeme použít jako nosný materiál StyleBoard, MDF/HDF nebo kompaktní laminát. U všech ostatních nosných materiálů je s ohledem na technické vlastnosti povrchový klid omezený.
Povrchový lesk	Povrchový lesk závisí výhradně na struktuře povrchu. V normě k tomu nejsou stanovena žádná omezení. Naproti tomu v normě pro kancelářský nábytek je uvedena hodnota ≤ 20 lesklých bodů, které odpovídají všechny struktury kromě HG, HS, LL.



NOSNÉ MATERIÁLY PRO LAMINACI

- Pro každou potřebu správná nosná deska
- Snadná úprava a snadné zpracování
- V přímé laminaci nebo s robustním HPL povrchem
- Různé lehké stavební desky, rozsáhlý program ochrany před požárem
- Výroba z obnovitelných surovin, dřevo z certifikovaných trvale ekonomicky obhospodařovaných lesních porostů
- Zvláště vhodné pro formátování
- Široké spektrum v různých kvalitativních provedeních
- Od materiálů s nízkými emisemi po materiály odolné vůči vlhku, od zvláště lehkých materiálů po těžko hořlavé materiály
- Tak všestranné jako nároky, které jsou na materiály kladeny

BalanceBoard/BalanceBoard HD



Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných – rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle DIN EN 312 nebo CEN/TS 16368.

ClassicBoard P2



Dřevotřísková deska typ P2 s velmi nízkým obsahem emisí dle DIN EN 312, není vhodná pro nosné účely a je určena pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.

ClassicBoard P2 UZ Modrý anděl / F****



Dřevotřísková deska typ P2 s velmi nízkým obsahem emisí dle DIN EN 312, není vhodná pro nosné účely a je určena pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.

LivingBoard P2



Dřevotřísková deska typu P2 lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu dle DIN EN 312, je vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

PremiumBoard Pyroex




Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a pro nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

PremiumBoard P2 ESA



Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj podle DIN EN 312, vhodná pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.



ClassicBoard P3



Dřevotřísková deska typu P3 spojovaná močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, je vhodná pro nenosné účely a je určena pro vnitřní zařízení a nábytek ve vlhkých prostorech.

StyleBoard MDF basic



Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

StyleBoard MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

StyleBoard MDF černá



Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

StyleBoard MDF Pyroex



Těžko hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

StyleBoard HDF tenká



Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska s homogenní konstrukcí a dobrou stabilitou.

PremiumBoard MFP Hybrid



Kombinace PremiumBoard MFP jako středové vrstvy a vždy jedné StyleBoard HDF jako krycí vrstvy pro vysokou nosnost a povrchový klid.

Deska Multiplex bříza




Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru.

Překližka topol



Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená klihem odolným proti vlhkosti pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty podle DIN EN 636.

Kompaktní laminát bílý



Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.

Kompaktní laminát černý



Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.

Nehořlavý kompaktní laminát, černý



Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.


- Výroba nábytku a provedení interiérů
- Ochrana před požárem
- Vybavení interiérů lodí
- Lehká stavba

Minerální kompaktní deska



Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.





DESKY PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY

- Pro každou potřebu ta správná deska
- Od klasických dřevařských materiálů přes produkty pro ochranu proti požáru a odlehčené desky až k interiéru lodí
- Obsáhlá kolekce pro kombinování v systému DST
- V přímé laminaci nebo s robustním Duropal-HPL povrchem

Více informací naleznete v naší
brožuře „Ochrana před požárem“!



OCHRANA PŘED POŽÁREM BEZPEČNOST DÍKY PREVENCI



Téma konstrukční ochrany před požárem je všudypřítomné ve všech veřejných zařízeních: V těchto případech se nesmí stavební výrobky podle oblasti použití snadno vzněcovat nebo musí být nehořlavé a musí mít platná potvrzení o zkouškách a použitelnosti.

S naším širokým sortimentem nehořlavých materiálů nabízíme architektům a plánovačům nejen bezpečnost v oblasti plánování, ale také různorodé možnosti vzhledu. Protože pro systém nosných prvků struktury dekoru (DST) od společnosti Pfleiderer není protipožární ochrana problém. To znamená: Všechny naše protipožární produkty jsou dodávány téměř se všemi dekory a všemi strukturami z DST systému Pfleiderer

Více informací naleznete v naší
brožuře „Individual“!

INDIVIDUAL ŘEŠENÍ PRO KREATIVNÍ TVŮRCE

Myšlenka našeho programu Pfleiderer Individual: Vy si navrhnete vlastní dekor, my ho vytvoříme pomocí nejmodernější technologie digitálního tisku. Foto, ilustrace, firemní logo nebo životní motto – vše je možné a na jakémkoliv požadovaném nosném prvku. Díky Pfleiderer Individual nebude Vaše kreativita omezena žádnými hranicemi.

Váš návrh je možné realizovat skoro na všech požadovaných nosných materiálech, ať již se jedná o vysoce kvalitní HPL, nebo jako DecoBoard v rámci přímé laminace. A v každém nákladu již od jednoho kusu. Ještě dekorativnějšího účinku dosáhnete kombinací s vhodnou strukturou, od lesklé přes matnou až po autentickou strukturu dřeva. Pfleiderer Individual lze vyrobit také pro zvláštní požadavky, jako jsou vlhké prostory, lékařské ordinace nebo laboratoře



1 Příprava digitální předlohy motivu

2 Tisk motivu

3 Výroba desky HPL Individual



VYBAVENÍ INTERIÉRŮ LODÍ

CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST NA MOŘI

Více informací naleznete v naší
brožuře „Vybavení interiérů lodí“!

Pro vybavení interiérů a renovaci lodí platí obzvláště náročné požadavky. Společnost Pfleiderer má vhodné pracovní materiály v kvalitě s potvrzením IMO také pro exkluzivní projekty.

- Ideální pro vybavení interiérů a renovace
- Výběr z různých materiálů
- Bezpečnost certifikovaná potvrzeními IMO
- Kvalitní řešení pro exkluzivní projekty



LEHKÁ STAVBA NÍZKÁ HMOTNOST PRO TY NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY

Více informací naleznete v naší
brožuře „Lehká stavba“!

Lehkost je požadována nejen při tvorbě, ale často také při výběru materiálů. Přitom by měla být vlastní hmotnost materiálu nízká a současně by měl mít vysokou odolnost proti tlaku. Desky Pfleiderer pro lehkou stavbu odpovídají i těm nejpřísnějším požadavkům na kvalitu, design a udržitelnost, jako například DecoBoard Balance, lehká dřevotřísková deska ze dřeva a z hlediska zdrojů účinně využitých jednoletých rostlin.

MAGNETICKÉ DESKY VYSOKÁ PŘITAŽLIVOST



Skvělý magnetismus u nábytku, dělicích stěn a obkladů stěn: Díky svým feromagnetickým vložkám nabízí magnetické desky Pfleiderer vysokou přilnavost, která ve svislé poloze bezpečně udrží dokumenty atd. Desky lze používat velkoplošně, i do úplné výšky místnosti, psát na ně křídou nebo vhodnými popisovači a snadno se čistí.

Protože jsou k dispozici v rámci systému DST a lze je perfektně kombinovat s doplňkovými výrobky, jsou magnetické desky Pfleiderer ideální pro designová řešení v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních nebo jako vybavení obchodů a veletržních objektů.

ESA – SYSTÉM K ZAMEZENÍ VZNIKU ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE

ZAMEZENÍ VZNIKU ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE



Pro vytvoření pracoviště odpovídajícího ESD: Produkty ESA od společnosti Pfeleiderer spolehlivě omezují vznik elektrostatického náboje v ochranných zónách ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo v řídicích centrálách.

Stoly, nábytek, dělicí prvky a obložení jsou bezpečně uzemněny vodivými prvky, vznikající elektrostatický náboj je kontrolovaně odveden a je omezen vznik náboje v důsledku tření. Tak máte k dispozici elektrostaticky citlivé konstrukční prvky, u nichž nehrozí nebezpečí v důsledku elektrostatického výboje nebo polí.

DEKORATIVNÍ DESKY

- Kvalitní povlak z melaminové pryskyřice
- K dostání v řadě různých nosných materiálů
- Obsáhlý program dekorů
- Široká nabídka struktur
- Na vyžádání k dispozici různé doplňující certifikáty
- Pro rozmanitá použití
- Na vyžádání skladba z více vrstev



DecoBoard Balance

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
5.310 / 2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38	MP / RU / VV

Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Při tvorbě interiérů na nábytek a vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry lodí, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s nároky na ekologickou udržitelnost a sníženou hmotnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	BalanceBoard Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle typu desky LP2.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

Deska BalanceBoard byla oceněna:

- cenou za inovaci časopisů zabývajících se architekturou AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost“)
- cenou Interzum Award 2011: Vysoká kvalita výrobků
- cena DesignPlus 2011, kategorie materiálů
- cena iF award product design 2012
- cena Woody Award od Sdružení německých obchodníků se dřevem (GD Holz): Inovativní produkt 2011

Deska BalanceBoard byla nominována na:

- cenu za inovaci v rámci Inovativních biomateriálů 2011
- cenu German Design Award 2012 a 2013



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



DecoBoard Balance HD

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / RU / VV

Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Při tvorbě interiérů na nábytek a vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry lodí, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s nároky na ekologickou udržitelnost a sníženou hmotnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	BalanceBoard HD Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312-P2.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

Deska BalanceBoard byla oceněna:

- cenou za inovaci časopisů zabývajících se architekturou AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost“)
- cenou Interzum Award 2011: Vysoká kvalita výrobků
- cena DesignPlus 2011, kategorie materiálů
- cena iF award product design 2012
- cena Woody Award od Sdružení německých obchodníků se dřevem (GD Holz): Inovativní produkt 2011

Deska BalanceBoard byla nominována na:

- cenu za inovaci v rámci Inovativních biomateriálů 2011
- cenu German Design Award 2012 a 2013



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard P2

Dřevotřísková deska lepená močovínovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / LI* / LN** / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
3.200	2.100	8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30	MP / SM / VV
4.100	2.100	16 / 18 / 19	MP / SM
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
		50*	MP / SM** / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


* Dostupný program dekorů na vyžádání.
** K dostání na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P2

Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.




Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.800		2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / MP / MO / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky, zejména pro vertikální použití. Pro kreativní vybavování interiérů a u stavebních projektů, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí typu P2 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití v suchých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Skutečný Kov P2

Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou pravou hliníkovou fólií přidanou při přímé laminaci.



Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.800		2.100	16 / 18 / 19	HG / MP

OBLASTI POUŽITÍ

Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí typu P2 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití v suchých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.
Upozornění	Dávejte prosím pozor na podélně probíhající, viditelné tupé spoje fólie z pravého hliníku (2 řady) s přibližně 1.380 mm, minimální délka použití tedy činí 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné.

DEKORY



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard P2 UZ Modrý anděl / F****

Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s oboustrannou dekorativní laminací, vyznamenaná Modrým andělem.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	19	AH / HG / LI* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV / ME*
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 16 / 18 / 19 / 25	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

* Dostupný program dekorů na vyžádání.


OBLASTI POUŽITÍ

Celková řešení se sníženými emisemi u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například v hotelech, školách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 Blauer Engel UZ 76 / F****

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel UZ 76



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P2 UZ Modrý anděl / F****

Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem v rámci přímé laminace, vyznamenaná Modrým andělem. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	19	AH / HG / MO / MP / SM / VV


OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména v případech, kdy jsou požadovány materiály s velmi nízkým emisním potenciálem. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 Blauer Engel UZ 76 / F****

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel UZ 76



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Living P2

Dřevotřísková deska lepená lepidlem neobsahujícím formaldehyd s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / VV


OBLASTI POUŽITÍ

Je vhodná pro použití tam, kde jsou požadovány velice nízké emisní hodnoty, u vnitřního zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například ve školách, kancelářích a administrativních budovách. Je vhodná zejména pro objekty hodnocené a certifikované podle metody LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	LivingBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 klížená lepidlem bez obsahu formaldehydu dle DIN EN 312 je vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 Blauer Engel UZ 76 – klížení bez formaldehydu

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel UZ 76



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Pyroex

Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / LI* / ME* / ML
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / NW / SX
5.310 / 2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	FM / MO / MP / RU / SM / VV


* Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Preventivní ochrana před požárem v oblasti dekorací. Při vybavování interiérů na obložení stěn a stropů, vestavby, dělicí prvky a nábytek, v průmyslových a správních stavbách, ve školách, sportovních a víceúčelových halách, v hotelích a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé B-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual Pyroex

Těžce hořlavá dřevotřísková deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.




Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Preventivní ochrana před požárem u individuálních prvků pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard P2 ESA

Dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800 / 5.600	2.100	19 / 25 / 28,4 / 38	MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky zajišťují možnost bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělovacích prvků a obložení na pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo řídicích centrálach.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1
Vnitřní odpor R _p	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ ohmu (EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50 % (kondenzace 96 h)

DEKORY ESA



W10140 (Span 140) U12188 (U1188)
Bílá front Světle šedá


Další dekory na objednávku



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard P3

Melaminová dřevotřísková deska lepená močovínovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací pro vlhké prostory.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


* Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Určená pro použití zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na odolnost vůči vlhkosti jako například u koupelnového nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P3 Melaminová dřevotřísková deska lepená močovínovou pryskyřicí typu P3 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P3

Melaminová dřevotřísková deska lepená močovínovou pryskyřicí s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci pro vlhké prostory. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.




Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na odolnost proti vlhkosti. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P3 Melaminová dřevotřísková deska lepená močovínovou pryskyřicí typu P3 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF plus

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou a s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.800	2.100		8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100		8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


* Dostupný program dekorů na vyžádání.
** K dostání na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Přední strany, korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů se zvýšenými nároky na kvalitu hran: možnost tvarového obrábění a lakování.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual MDF plus

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.




Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.800	2.100		16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na povrchový klid a kvalitu hran. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF černá

Dekorativní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


* Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Použití pro dekorativní řešení otevřených hran, např. korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů, veletržní objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual MDF černá

Dekorativní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.




Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletržích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití s řešením otevřených hran a při zvýšených požadavcích na povrchový klid. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF Pyroex

Těžce hořlavá středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
5.600 / 2.800		2.100	16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Všude tam, kde existují zvýšené požadavky na chování při požáru – těžce hořlavé – a na kvalitu hran – lze je tvarově obrábět a lakovat – např. u nábytku a regálů náležejících do vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF Pyroex Těžce hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 CARB2: K dostání na vyžádání.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard HDF

Vysoce tvrdá, tenká vláknitá deska s homogenní strukturou, dobrou odolností a oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.800		2.100	3 / 5	AH / HG / LI* / ML* / ME* / MO / MP / RU / SM / VV


*Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard HDF tenká Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-5, s homogenní skladbou a dobrou odolností.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard HDF lakovaná

Kvalitní vysoce zhuštěná vláknitá deska s jednostranně lakovaným povrchem.

Formát v mm	Struktury	
Délka	Šířka	Tloušťka
2.850	2.070	2,5 / 3 / 4 / 5
* Další tloušťky, formáty, dekory, struktury a úpravy na požádání.		

OBLASTI POUŽITÍ

Zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard HDF tenká Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska s homogenní konstrukcí a dobrou stabilitou.
Chování při požáru	normálně hořlavé – při zohlednění požadavků uvedených v EN 13986
Emisní třída formaldehydu	E1


Nová DecoBoard. Spojení zkušeností a inovace.

Osvědčená kvalita:

- kvalitní tisk
- kvalitní UV lak
- kvalitní nosný materiál
- velké schopnosti v oblasti designu

Novinka:

- větší barevná oblast pro více dekoru a optimální tisk
- možné další varianty laku a struktur
- další úpravy vrtáním a řezáním na Vámi požadovaný formát
- broušená kvalitní deska
- možnost broušeného povrchu desky
- možnost sklápěcí zadní stěny



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



	Označení dekoru	Dekor	Struktura
	U16024 Congo	D1192	ZO
	U12141 Grafit	D1258	ZO
	U16038 Běžová	D1313	ZO
	U16033 Sand Greige	D1343	ZO
	U12122 Šedá	D2101	ZO
	U12123 Grafit	D2102	ZO
	W10250 Bílá	D2201	ZO
	U12153 Černá	D2300	ZO
	R50071 Wenge	D4121	ZO
	R20191 Dub Sonoma	D4136	ZO
	R20199 Dub hnědý	D4220	ZO
	R20203 Dub tmavý	D4224	ZO
	R20202 Dub Lindberg	D4223	ZO
	R20224 Dub bordeaux	D4414	ZO
	R55045 Pinie Navarra	D4524	ZO

Další dekory možné na požádání

	Označení dekoru	Dekor	Struktura
	R41024 Hruška	D4966	ZO
	R42039 Třešeň	D4968	ZO
	R27047 Javor	D5703	ZO
	R24057 Buk Iconic	D5838	ZO
	R35002 Bříza	D5757	ZO
	R24079 Buk	D5313	ZO
	R36022 Olše	D4607	ZO
	R22234 Jilm lanýž	D4143	ZO
	R30112 Ořech	D4838	ZO
	R30113 Ořech tmavý	D4843	ZO
	R22236 Dub šedohnědý	D4145	ZO
	R22237 Dub grafit	D4146	ZO
	R22235 Dub mokka	D4144	ZO
	R22246 Dub Sonoma truffel	D4131	ZO
	R22238 Dub klasický	D4147	ZO

ZO lakování bez struktury

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard MFP Hybrid

Kombinace dřevotřískové desky (MFP) jako středové vložky a vždy jedné vysoce zhuštěné tenké vláknité desky (HDF) jako potahové vrstvy s oboustrannou dekorativní laminací.



Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
5.600 / 2.800		2.100	16 / 19 / 22 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

*Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulis, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid Kombinace PremiumBoard MFP jako středové vrstvy a vždy jedné StyleBoard HDF jako krycí vrstvy pro vysokou nosnost a povrchový klid, vhodná pro použití v suchých prostorech. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná „hybridní“ deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard RH P2

Dřevotřísková deska lepená močovinnovou pryskyřicí, jednostranné protiskuzové provedení, zadní strana s laminací.



Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.750		2.050	16	Zadní strana: SM


Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Všude tam, kde je třeba zabránit sklouzávání předmětů a současně je požadován dekorativní vzhled. Například podlahy zásuvek a výsuvů, police v karavanech a na lodích, karusely na nádobí.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF basic

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou a s oboustrannou dekorativní laminací/prosycení melaminovou pryskyřicí.



Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
5.600 / 2.800		2.100	10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22	LN* / MO / MP / RU / SM / VV


*K dostání na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Čelní strany, korpusy, stolní desky, vybavení obchodů a vnitřní vybavení.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF basic Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 EPF-S / CARB2: K dostání na vyžádání.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY (HPL) A HPL COMPACT

- Kvalitní a robustní vysokotlaké lamináty (HPL)
- Samonosné kompaktní lamináty
- Hygienické, snadno udržovatelné, vhodné pro styk s potravinami
- Ideální pro oblasti s vysokými nároky



Duropol-HPL


Dekorativní vysokotlaký laminát pro postformování klasifikace HGP/VGP podle EN 438-3 s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, ve správních budovách, ve školkách, školách, v sanitárních, klinických nebo laboratorních zařízeních. Obzvláště pak v případě požadavků na pevnost, snadnou údržbu a hygienu.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS® (při šířce 1.300 mm).



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Metalíza


Dekorativní, vysokotlaký laminát pro postformování se zvláštním optickým metalickým efektem díky perličkovým pigmentům. Zadní strana je zbroušená pro možnost klížení.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny, nábytek a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, ve správních budovách, ve školkách, školách, v obytných nebo pečovatelských zařízeních. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-8
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS® (při šířce 1.300 mm).




Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

DUROPAL-HPL Design-Overlay

Dekorativní vysokotlaký laminát pro postformování klasifikace VGP podle EN 438-3 s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.

Díky kombinaci dvou stlačených horních krycích vrstev s vybranými jednobarevnými tóny vzniká řada jednobarevných, velkoplošných grafických dekorů. Řada „Painted Wood“ ukazuje filigránský půvab lakovaného popraskaného dřeva, zatímco „Loop“ klade důraz na živost a švih.



KOLEKCE DESIGNOVÉ HORNÍ KRYCÍ VRSTVY DUROPAL-HPL

F73052
Loop bílá

F73053
Loop Kašmír

F73054
Loop šedá

F73055
Loop oranžová

F73056
Loop Mimóza

F73057
Loop Patras

F73058
Loop Hudson

F73059
Loop Lilie

F73060
Painted Wood bílé

F73061
Painted Wood Kašmír

F73062
Painted Wood šedé

F73063
Painted Wood oranžové

F73064
Painted Wood Mimóza

F73065
Painted Wood Patras

F73066
Painted Wood Hudson

F73067
Painted Wood Lilie

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka			
4.100	1.300	0,8	VV

OBLASTI POUŽITÍ


Povrchový materiál pro kvalitní nábytek, stěny, dveře a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních a ve školkách, školách a sanitárních zařízeních. Obzvláště pak v případě požadavků na pevnost, snadnou údržbu a hygienu.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropal microPLUS® (při šířce 1.300 mm).

U11026	+	Loop	=	F73052	Loop bílá
U12168	+	Loop	=	F73053	Loop Kašmír
U12188	+	Loop	=	F73054	Loop šedá
U16010	+	Loop	=	F73055	Loop oranžová
U17013	+	Loop	=	F73056	Loop Mimóza
U18500	+	Loop	=	F73057	Loop Patras
U18504	+	Loop	=	F73058	Loop Hudson
U19506	+	Loop	=	F73059	Loop Lilie

U11026	+	Painted Wood	=	F73060	Painted Wood bílé
U12168	+	Painted Wood	=	F73061	Painted Wood Kashmir
U12188	+	Painted Wood	=	F73062	Painted Wood šedé
U16010	+	Painted Wood	=	F73063	Painted Wood oranžové
U17013	+	Painted Wood	=	F73064	Painted Wood Mimóza
U18500	+	Painted Wood	=	F73065	Painted Wood Patras
U18504	+	Painted Wood	=	F73066	Painted Wood Hudson
U19506	+	Painted Wood	=	F73067	Painted Wood Lilie



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Duropol-HPL Individual

Vysokotlaký laminát s individuálními digitálně tištěnými motivy ve standardní kvalitě. Zadní strana je zbrúšená pro možnosť klížení.




Formát v mm		Šírka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.800		2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.


VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Skutečný Kov

Designový vysokotlaký laminát s povrchem z pravého hliníku. Zadní strana je zbrúšená pro možnosť klížení.



Formát v mm		Šírka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.800		2.070	0,8	HG
4.100		1.300	0,8	SM

OBLASTI POUŽITÍ

Povrchový materiál pro vertikální použití s autentickými kovovými vlastnostmi pro kvalitní vybavení komerčních prostor, obchodů a veletržních objektů, ale také v soukromých obytných prostorách. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	EN 438-8
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dávejte prosím pozor na podélně probíhající, viditelné tupé spoje fólie z pravého hliníku (2 řady) s přibližně 1 380 mm, minimální délka použití tedy činí 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné.


DEKORY



M80000 (Alu 1)
Alu 1, ocelová



M80001 (Alu 2)
Alu 2, niklová



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Magnet


Magnetický dekorativní vysokotlaký laminát určený pro postformování.
Zadní strana je zbroušená pro možnost klížení.

Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.800		2.070	1,2	HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé
Upozornění	Formátovaná deska je přibližně 2 cm široká, nemagnetická, s opticky lehce se odchylicím okrajem. Povrchy z pravého hliníku nejsou k dispozici. Dodávky přířezů nejsou možné.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Pyroex


Dekorativní vysokotlaký nehořlavý laminát klasifikace HGF / VGF podle EN 438-3 s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.

Formát v mm		Šířka	Tloušťka	Struktury
Délka				
2.800		2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600		2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nehořlavý povrchový materiál pro stěny a dveře, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště, v obchodních a volnočasových zařízeních, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	EN 438-3
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s1, d0 (DIN EN 13501-1) Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Metalíza Pyroex


Dekorativní nehořlavý vysokotlaký laminát se zvláštním optickým metalickým efektem díky perličkovým pigmentům. Z několika pryskyřici pokrytých celulóзовých vrstev a laminovaných dekorativních papírů, které byly slisovány za tlaku a tepla. Zadní strana je zbroušená pro možnost klížení.

Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nehořlavý povrchový materiál pro stěny, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště, v obchodních a volnočasových zařízeních, veřejných místech, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-8
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s1, d0 (DIN EN 13501-1) Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Individual Pyroex


Vysokotlaký nehořlavý laminát s individuálními digitálně tištěnými motivy. Zadní strana je zbroušená pro možnost klížení.

Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nehořlavý povrchový materiál pro použití na veletrzích, v obchodech a na akcích, pro veřejné a zvláštní budovy, hotely, školy, ordinace a kliniky. Kdykoliv, když budou kromě protipožární ochrany požadovány zvláště individuální design, snadná údržba nebo odolnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	těžce hořlavé C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL IMO


Dekorativní vysokotlaký laminát podle EN 438-3 klasifikace IMO „Low Flame-Spread Surface Material“ s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	EN 438-3
Hustota	1.350 kg/m³ (ISO 1183)
Povolení	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Metalíza IMO


Dekorativní vysokotlaký laminát v prověřené kvalitě IMO a kategorizaci „Low Flame-Spread Surface Material“, jehož dekorativní povrch má zvláštní optický metalický efekt díky perličkovým pigmentům. Zadní strana je zbroušená pro možnost klížení.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, obložení stěn a stropů. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-8
Hustota	1.350 kg/m³ (ISO 1183)
Povolení	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL ESA

Vysokotlaký laminát odvádějící elektrostatický náboj pro postformování s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.

Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV
5.600	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ


Povrchový materiál pro nábytkové povrchy a povrchy stolů v sektoru ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky. Ale také všude tam, kde je třeba eliminovat elektrostatický náboj, jako například ve výrobních zařízeních, v laboratořích nebo řídicích centrálách.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé
Vnitřní odpor R _o	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ ohmu (EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50 % (kondenzace 96 h)

DOSTUPNÉ DEKORY ESA

W10140 (Span 140)
Bílá front

U12188 (U1188)
Světle šedá



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Tenký laminát 0,15 / 0,30 (rolovaný materiál)

Duropol-HPL 0,50 (rolovaný materiál)

Dekoratívni tenký laminát pro postformování podle klasifikace VGP podle normy EN 438-3 s pevným melaminovým povrchem. Tenký laminát 0,15 / 0,30 se dodává pouze v rolích. Kromě nabídky tenkých desek je Duropol-HPL 0,50 dodáván v rolích a odpovídá klasifikaci HGP / VGP podle EN 438-3.

Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
Rolle	1.300	0,15	SM / VV
Rolle	1.300	0,30 / 0,50	MO / RT / SM / TC / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Laminace a/nebo opláštění dýhami dveřních prvků a ráků, nábytkových čel, parapetů, přechodových lišt a profily věnců a stínidel. Tenký laminát 0,15 a 0,30 doporučujeme výlučně pro vertikální použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN13501-1, CWFT)
Emisní třída formaldehydu	E1

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact, bílé jádro


Kompaktní vysokotlaký laminát s homogenním bíle nabarveným zrnem a oboustranným laminovaným povrchem. Ve variantě dekoru U11102 (křída) odpovídá tento masivní materiál svým monochromatickým designem nadčasovému purismu a současně disponuje nejvyšší pevností.

Formát v mm		Struktury
Délka	Šířka	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
		HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Pro neobyčejný nábytek a koncepce vnitřních prostorů také ve vlhkých prostorách, zejména jsou-li požadovány úzké průřezy materiálu při vysokých nárocích na estetičnost, funkčnost a dlouhou životnost. V obytných a komerčních prostorách, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů a rovněž volnočasová a wellness zařízení. Například pro sklady, regály a stojany, sanitární a dělicí prvky, povrchy stolů a pracovní povrchy. Materiál lze navíc gravírovat pro individuální 3D efekty. Není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-9
Materiál jádra	Kompaktní laminát bílý Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.



Duropol-HPL Compact Metalíza, bílé jádro


Kompaktní vysokotlaký laminát s homogenním bíle nabarveným zrnem a oboustranným dekorovaným povrchem s efektem ušlechtilého kovu díky perličkovým pigmentům.

Formát v mm		Struktury
Délka	Šířka	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
		HG / MO / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytek a prvky těží z bílé barvy svého jádra materiálu a tím vytváří moderní prostředí v soukromých obytných i komerčních prostorách, ve volnočasových a wellness zařízeních, při plánování obchodů a v gastronomii. Tento materiál je vhodný pro vertikální a mechanicky nenáročné povrchy a neměl by být používán v oblastech, kde díky klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-9
Materiál jádra	Kompaktní laminát bílý Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.



Duropol-HPL Compact, s černým jádrem


Kompaktní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě s klasifikací CGS podle EN 438-4. S černým zrnem a oboustranným dekorativním melaminovým povrchem.

Formát v mm		Struktury
Délka	Šířka	
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

OBLASTI POUŽITÍ

Dělicí příčky, dveře a nábytek v sanitárních a vlhkých prostorech, např. ve wellness zařízeních. Při zvýšených nárocích na hygienu v nemocničních, laboratorních a zdravotnických zařízeních, pro vybavení obchodů a kuchyní a také všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu. Také pro nábytkové a vestavné prvky v soukromém a veřejném sektoru, zejména je-li třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	EN 438-4
Materiál jádra	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Metalíza, černé jádro


Kompaktní vysokotlaký laminát s černým zrnem ve standardní kvalitě. Perličkové pigmenty vytvářejí na povrchu dekoru ušlechtilý, optický metalický efekt.

Formát v mm		Struktury
Délka	Šířka	
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

OBLASTI POUŽITÍ

Dělicí příčky, dveře a nábytek v sanitárních a vlhkých prostorech jako např. ve wellness zařízeních, a rovněž při zvýšených požadavcích na hygienu v obchodních zařízeních nebo na klinikách. Také pro nábytkové a vestavné prvky v soukromém a veřejném sektoru, zejména je-li třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	EN 438-8
Materiál jádra	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Individual,
černé jádro


Kompaktní vysokotlaký laminát s individuálními digitálně tištěnými motivy ve standardní kvalitě. S černým zrnem a bílou zadní stranou.

Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	Přední strana: HG / MP / SM / VV Zadní strana: WW

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální nábytkové a vestavné prvky zejména při zvýšených požadavcích na pevnost, snadnou údržbu a odolnost materiálu proti vlhkosti. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Např. v gastronomii, ve vybavení obchodů a v sektorech citlivých na potraviny, v ordinacích a na klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorech.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	podle EN 438-4
Materiál jádra	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Pyroex,
s černým jádrem


Kompaktní nehořlavý vysokotlaký laminát s klasifikací CGF podle EN 438-4. S černým zrnem a oboustranným dekorativním melaminovým povrchem.

Formát v mm		Tloušťka	Struktury
Délka	Šířka		
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Preventivní ochrana před požárem u vnitřního vybavení, pro vlhké prostory a všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu, např. jako ochrana stěn. Také pro nábytkové a vestavné prvky, zejména je-li v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Produktová norma	EN 438-4
Materiál jádra	Nehořlavý kompaktní laminát, černý masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé Tloušťka 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Tloušťka 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Pyroex Metalíza, černé jádro

Kompaktní nehořlavý vysokotlaký laminát s černým zrnem a oboustranným dekorativním laminovaným povrchem.


Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytkové a vestavné prvky, zejména pokud se v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem vybavují vlhké oblasti, nebo tam, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	EN 438-8
Materiál jádra	Nehořlavý kompaktní laminát, černý masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé Tloušťka 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Tloušťka 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-flameprotect Compact

Nehořlavá protipožární deska z primárně minerálních složek, s bílým zrnem a oboustranným dekorativním laminovaným povrchem.


Formát v mm			Struktury
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblastí použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Materiál jádra	Minerální kompaktní deska Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Chování při požáru	nehořlavé A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Hustota	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³
Dekory	Viz kolekce Duropol-flameprotect compact



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropal-flameprotect Compact IMO


Protipožární deska kategorie IMO „Low Flame-Spread Surface Material“ z primárně minerálních složek, s bílým zrnem a oboustranným dekorativním laminovaným povrchem.

Formát v mm		Struktury
Délka	Šířka	
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 HG / MP / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblastí použití patří dekorativní vnitřní vybavení lodí nábytkem, vestavbami a obložením stěn a také chodby a schodiště. Použití ve vlhkých a venkovních oblastech se nedoporučuje.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Materiál jádra	Minerální kompaktní deska Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Hustota	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³
Povolení	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material TC: Low Flame-Spread Surface Linings



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

SOLIDCOLOR

- Probarveno až na jádro
- Zpracování bez viditelných tupých spojů a spár
- Odolnost a dlouhá životnost



Duropol-HPL SolidColor

Zcela homogenně probarvený vysokotlaký laminát pro nejvyšší nároky na estetičnost, funkčnost a dlouhou životnost. Zadní strana je zbroušená pro možnost klížení.

Formát v mm	Šířka	Tloušťka	Struktury	Dekory
Délka				
2.350	1.300	0,8	VV	U11026 / U11027 / U12000 / U12188
2.800	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U11525 / U12000 / U12168 / U12188 / U12290 / U16001
		1,2	HG	U11026 / U11027
			SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000

OBLASTI POUŽITÍ

Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorech, jako jsou například sklady a regály, nábytková čela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produktová norma	podle EN 438-9
------------------	----------------

DEKORY

U11026 (U1026)
Křišťálové bílá

U11027 (U1027)
Icy White

U11525 (U1039)
Kancelářská bílá


U12168 (U1168)
Šedý kašmír

U16001 (U1184)
Pískově šedá

U12188 (U1188)
Světle šedá

U12000 (U1200)
Vulkánově černá

U12290 (U1290)
Antracit



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní SolidColor P2

Kompozitní deska z dřevotřískové desky P2, oboustranně potažená homogenně probarveným Duropol-HPL SolidColor. Pevný povrch a osvědčený nosný materiál zaručuje nejvyšší kvalitu a estetičnost.

Formát v mm	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka in mm	Struktury	Dekory
Délka					
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
2.800	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U12168 / U12188 / U11525 / U12000 / U12290 / U16001
		1,2	10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	HG	U11026 / U11027
			10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
5.600	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000

OBLASTI POUŽITÍ

Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorech, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2, dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech.
Emisní třída formaldehydu	E1

DEKORY

U11026 (U1026)
Křišťálové bílá

U11027 (U1027)
Icy White

U11525 (U1039)
Kancelářská bílá


U12168 (U1168)
Šedý kašmír

U16001 (U1184)
Pískově šedá

U12188 (U1188)
Světle šedá

U12000 (U1200)
Vulkánově černá

U12290 (U1290)
Antracit



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

KOMPOZITNÍ PRVKY

- Pro každou potřebu správné materiálové složení: Duropal-HPL na různých nosných materiálech
- Hygienické a snadno udržovatelné
- Ideální pro oblasti s vysokými nároky



Duropal-Kompozitní Balance

Trísková deska se sníženou hmotností vyrobená ze dřeva a jednoletých rostlin šetřících surovinové zdroje, určená pro nejvyšší nároky na ekologii a trvalou udržitelnost, s oboustranným potahem z Duropal-HPL, příp. Duropal-HPL Metalíza.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Pro vnitřní zařízení v soukromých a komerčních prostorách, například v hotelech, školách, správních budovách nebo vybavení obchodů, zejména tam, kde jsou požadována ekologicky udržitelná a lehká řešení s nejlepšími povrchovými vlastnostmi.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	BalanceBoard HD Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Duropol-Kompozitní P2

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropol-HPL, příp. Duropol-HPL Metalíza.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka in mm	Struktury
2.650	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 11,6 mm–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS® (při šířce 1.300 mm).



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní P2 (PUR)

Kvalitní kompozitní prvek s jedinečným povrchovým klidem. Skládá se z jedné dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, která je pomocí polyuretanového lepidla oboustranně potažena Duropalem HPL, příp. Duropalem HPL Metalíza.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG
4.100	1.300	0,8	17,6 / 19 / 20,6	HG
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG

OBLASTI POUŽITÍ

Exkluzivní nábytek, vestavby a obložení stěn, zejména s vysoce lesklými povrchy. Ideální pro kvalitní nábytková čela a rovněž velmi kvalitní vybavení interiérů, např. bank, kancelářských a správních budov, hotelů a výletních lodí.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS® (při šířce 1.300 mm). Další struktury HPL možné.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Nábytkové Prvky P2

Nábytkový prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropol-HPL, příp. Duropol-HPL Metaliza. Jako varianta je nábytkový prvek dostupný s laserově provedenými podélnými hranami nebo frézovaný úhlovou frézou.




Provedení		Formát v mm			Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
Přední hrana	Zadní hrana	Délka	Šířka	do šířky			
frézovaná	frézovaná	4.100	600	640	0,6	9,2	CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV
		4.100	1.285		0,8	9,6 / 11,6 / 17,6 / 19,6	FG / HG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Kvalitní, robustní nábytková čela, nábytkové nohy, regálové prvky a obložení v soukromých a komerčních prostorách, jako např. na klinikách a v pečovatelských zařízeních, sportovních a volnočasových zařízeních, školách a školkách.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPlus® (při šířce 1.300 mm).



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní Individual P2

Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duropalem HPL Individual, zadní strana bílá.




Formát v mm		Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
Délka	Šířka			
2.800	2.070	1,2	18,4 / 21,4	Přední strana: HG / MP / SM / VV Zadní strana: MP

OBLASTI POUŽITÍ

Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití s řešením otevřených hran a při zvýšených požadavcích na povrchový klid. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní Skutečný Kov P2

Kompozitní prvek s autentickým skutečně kovovým povrchem z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropol-HPL skutečný kov.



Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	HG
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	SM

OBLASTI POUŽITÍ

Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1
Upozornění	U formátu 2.800x2.070 mm dávejte prosím pozor na podélně probíhající, viditelné tupé spoje fólie z pravého hliníku (2 řady) s přibližně 1.380 mm, minimální délka použití tedy činí 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné.

DEKORY



M80000 (Alu 1)
Alu 1, ocelová

M80001 (Alu 2)
Alu 2, niklová



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní Magnet P2

Dekoratívni magnetická kompozitní dřevotříska z vysokotlakého laminátu, oboustranně magnetická potažená 1,2 mm Duropol-HPL Magnet.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	1,2	12,4 / 14,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 40,4	HG / MP / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1
Upozornění	Formátovaná deska je přibližně 2 cm široká, nemagnetická, s opticky lehce se odchylujícím okrajem. Povrchy z pravého hliníku nejsou k dispozici. Dodávky přířezů nejsou možné.



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropal-Kompozitní P2 UZ / F****

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropal-HPL, příp. Duropal-HPL Metalíza. Tento deskový materiál díky svému absolutně minimalizovanému obsahu formaldehydu splňuje mezní hodnoty pro bezproblémové udělení značky Blauer Engel standardu EPF a CARB2.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Celková řešení se sníženým obsahem škodlivin u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i veřejném sektoru, například v hotelech, školách a školkách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem a nejvyšší kvalitou povrchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	F**** (JIS A 1460) ≤ 2,4 mg/100 g atro (EN 120)



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropal-Kompozitní Living P2

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 lepený lepidlem bez formaldehydu podle EN 312 s oboustranným potahem Duropal-HPL, příp. Duropal-HPL Metalíza. Tento materiál odpovídá certifikačnímu systému LEED pro udržitelnou výstavbu v kategoriích efektivního využívání zdrojů a kvality místností.




Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Ideální pro všechny oblasti, kde je požadován potenciál nízkých emisí s nejlepší odolností a snadnou údržbou. Zejména pro nábytek a dekorativní vybavení interiérů budov, které jsou posuzovány a certifikovány podle LEED.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	LivingBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 – lepená bez použití formaldehydu



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní Pyroex

Těžce hořlavý kompozitní prvek z dřevotřískové desky s vylepšenou odolností proti ohni, s oboustranným potahem Duropol-HPL Pyroex, příp. Duropol-HPL Metalíza Pyroex.




Formát v mm		Tloušťka HPL	Celková tloušťka	Struktury
Délka	Šířka	v mm	v mm	
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	FG / MP / SM / TC / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiérů existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách, ve volnočasových zařízeních a veřejných prostorech, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a pečovatelská zařízení.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a pro nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Chování při požáru	těžce hořlavé Formát 2.800 x 2.070 mm: C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Formát 4.100 x 1.300 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní P2 ESA

Kompozitní prvek odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA, s oboustranným potahem odolným Duropalem HPL ESA.



Formát v mm		Tloušťka HPL	Celková tloušťka	Struktury
Délka	Šířka	v mm	v mm	
2.800	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / VV
5.600	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / VV


OBLASTI POUŽITÍ

Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky v nosné desce a laminaci slouží jako nábytkové komponenty a pracovní povrchy v oblastech ESD, na výrobních a montážních pracovištích, v laboratořích nebo řídicích centrálach jako bezpečná a jednoduchá možnost uzemnění.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj podle DIN EN 312, vhodná pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1
Vnitřní odpor R _p	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ ohmu (EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50 % (kondenzace 96 h)

DOSTUPNÉ DEKORY ESA



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní P3

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropol-HPL, příp. Duropol-HPL Metalíza.




Formát v mm				
Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená močovinouovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS® (při šířce 1.300 mm).



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní MDF plus

Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou (MDF), s oboustranným potahem Duropalem HPL, příp. Duropalem HPL Metalíza.




Formát v mm				
Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Dekorativní, odolné prvky ve výrobě nábytku a provedení interiérů, kdy jsou nutné homogenní nosné materiály s nejlepší kvalitou hran – s možností tvarového obrábění a lakování: např. v gastronomii a vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek do komerčních prostor.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS® (při šířce 1.300 mm).



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní MDF černá

Kompozitní prvek z dekorativní černě probarvené ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou (MDF). Oboustranně potažená materiálem Duropol-HPL, příp. Duropol-HPL Metalíza.




Formát v mm				
Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Nábytkové a konstrukční prvky s dekorativními řešeními s otevřenými hranami a vysoce kvalitním povrchem: např. čela, stolní desky, police, stojany, dělicí příčky a obložení.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.
Chování při požáru	normálně hořlavé Tloušťka 11,6–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní MDF Pyroex

Těžce hořlavý kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou a nehořlavými vlastnostmi, s oboustranným potahem Duropol-HPL Pyroex, příp. Duropol-HPL Metalíza Pyroex.




Formát v mm				
Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Všude tam, kde je požadován odolný kvalitní povrch a vynikající kvalita bočních ploch – s možností tvarového obrábění a lakování – v kombinaci se zlepšeným chováním při požáru: u nábytku a vnitřního vybavení obchodních a volnočasových zařízení, ve veřejných budovách, zvláštních budovách a na veřejných místech, jako jsou veletrhy a akce.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	StyleBoard MDF Pyroex Těžko hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.
Chování při požáru	těžce hořlavé B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní MFP Hybrid

Zátěžový kompozitní prvek s izotropní pevností v ohybu z materiálu MFP Hybrid oboustranně potaženého Duropalem HPL, příp. Duropalem HPL Metalíza. Inovativní kombinace dřevěných materiálů nabízí maximální stabilitu při zachování optimálního povrchového klidu.




Formát v mm				
Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6	AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6	AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Při náročné výrobě nábytku a vnitřního vybavení ideální pro systémy vybavení prodejen a regálové systémy a rovněž pro kancelářský nábytek a nábytek do komerčních prostor. Díky na směr nezávislé pevnosti v ohybu, dobré rozměrové a tvarové stálosti a rovněž pevnému povrchu Duropol-HPL univerzálně použitelná a zejména vhodná pro řezání.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid P5 Kombinace PremiumBoard MFP jako středové vrstvy a vždy jedné StyleBoard HDF jako krycí vrstvy pro vysokou nosnost a povrchový klid.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol-Kompozitní Multiplex Bříza

Březová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duropalem HPL, příp. Duropalem HPL Metalíza. Tento kompozitní prvek garantuje nejlepší tvarovou stabilitu a kvalitu materiálu.




Formát v mm				
Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	19,6 / 28,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Kvalitní nábytek a vestavby, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na statiku: v rámci vybavení obchodů a náročného vnitřního vybavení, v knihovnách, při vybavení obchodů a lékáren a rovněž v celém odvětví kancelářského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	Deska Multiplex bříza Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru.
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropal-Kompozitní Topolová Překližka

Topolová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duropalem HPL, příp. Duropalem HPL Metaliza. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhku a dobrou rozměrovou a tvarovou stálost se zachováním nízké vlastní hmotnosti.

Formát v mm		Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
Délka	Šířka			
2.800	2.070	0,8	16,6 / 19,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Ve vlhkých prostorách a při vysokých nárocích na statiku materiálu desek se současným zachováním pevného povrchu: při vybavování obchodů a interiérů všeobecně, u koupelnového nábytku a díky relativně nízké specifické hmotnosti také při vybavování lodí, stavbě vozidel a pro veletržní a výstavní systémy.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Nosný materiál	Topolová dýhová překližka Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená klihem odolným proti vlhkosti pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty dle DIN EN 636.
Objemová hmotnost	přibližně 450 kg/m³
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

PRACOVNÍ DESKY A OKENNÍ PARAPETY

- Komfortní řešení pro nábytek a vnitřní vybavení
- Kvalitní a pevný povrch HPL
- Hygienické a snadno udržovatelné
- Výběr z různých variant



Duropol Pracovní Deska,
frézované ostré hrany

Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiálem Duropol-HPL podle EN 438, spodní strana vodu odpuzujícím protitahem. Podélné hrany pracovní desky jsou frézované.


Provedení	Zadní hrana	Formát v mm		Tloušťka	Struktury	Nosná materiál
Přední hrana		Délka	Šířka			
frézovaná	frézovaná	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 650 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

OBLASTI POUŽITÍ

Pracovní desky Duropol mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech.
	ClassicBoard P2 green Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS®



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol Pracovní Deska PerForm

Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiálem Duropol-HPL podle EN 438, spodní strana vodu odpuzujícím protitahem. Přední podélná hrana pracovní desky PerForm je opatřena laserovou hranou, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. K dispozici je také varianta s laserovými hranami na obou stranách.


Provedení	Zadní hrana	Formát v mm		Tloušťka	Struktury	Nosná materiál
Přední hrana		Délka	Šířka			
Laserová hrana	Ochranná hrana	4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Laserová hrana	Laserová hrana	4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

OBLASTI POUŽITÍ

Pracovní desky Duropol mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech.
	ClassicBoard P2 green Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS®



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol Pracovní Deska Quadra


Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiálem Duropol-HPL podle EN 438, spodní strana vodu odpuzujícím protitahem. Přední hrana pracovní desky Quadra pro postformování má poloměr 3 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. K dispozici je také varianta s tvarovanými hranami na obou stranách.

Provedení	Zadní hrana	Formát v mm		Tloušťka	Struktury	Nosná materiál
Přední hrana		Délka	Šířka			
Poloměr 3 mm	Ochranná hrana	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Poloměr 3 mm	Poloměr 3 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

OBLASTI POUŽITÍ

Pracovní desky Duropol mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Nosný materiál	ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech.
	ClassicBoard P2 green: Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS®



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol Pracovní Deska Classic


Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiálem Duropol-HPL podle EN 438, spodní strana vodu odpuzujícím protitahem. Přední hrana pracovní desky Classic pro postformování má poloměr 6 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. K dispozici je také varianta s tvarovanými hranami na obou stranách.

Provedení	Zadní hrana	Formát v mm		Tloušťka	Struktury	Nosná materiál
Přední hrana		Délka	Šířka			
Poloměr 6 mm	Ochranná hrana	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Poloměr 6 mm	Poloměr 6 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

OBLASTI POUŽITÍ

Pracovní desky Duropol mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Nosný materiál	ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech.
	ClassicBoard P2 green: Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS®



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol Okenní Parapet FBK

Okenní parapet z dřevotřísky odolné proti vlhkosti typu P2 green podle EN 312, s nalepeným pevným materiálem Duropol-HPL podle EN 438. Přední podélná hrana pro postformování má poloměr 5 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou.



Provedení Přední hrana	Zadní hrana	Formát v mm		Tloušťka	Struktury Přední strana	Zadní strana	Nosná materiál
		Délka	Šířka				
Poloměr 5 mm	Ochranná hrana	4.100	200	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	23	TC / VV	WW	P2 green


OBLASTI POUŽITÍ


Ideální řešení pro novostavby a modernizaci. Vnitřní okenní parapety se používají především v objektech, jako jsou kancelářské a správní budovy, konferenční a komerční prostory a také v laboratořích, na klinikách a v ordinacích, ve školách, obytných a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 green Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS®

DEKORY

		
U11026 (U1026) Kristálově bílá	U12188 (U1188) Světle šedá	R63003 (R6254) Mramor světlý



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Duropol Okenní Parapet FBL

Okenní parapet z dřevotřísky odolné proti vlhkosti typu P2 green podle EN 312, s nalepeným pevným materiálem Duropol-HPL podle EN 438. Přední podélná hrana pro postformování má poloměr 5 mm a je opatřena lemováním. 38mm lemování opticky zvýrazňuje. Tak je možné elegantně zakrýt výstupky nebo osadit obložení topných těles.



Provedení Přední hrana	Zadní hrana	Formát v mm		Tloušťka	Struktury Přední strana	Zadní strana	Nosná materiál
		Délka	Šířka				
38-mm-Abkantung	Ochranná hrana	4.100	200	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	19	TC / VV	WW	P2 green

OBLASTI POUŽITÍ


Ideální řešení pro novostavby a modernizaci. Vnitřní okenní parapety se používají především v objektech, jako jsou kancelářské a správní budovy, konferenční a komerční prostory a také v laboratořích, na klinikách a v ordinacích, ve školách, obytných a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	ClassicBoard P2 green Dřevotřísková deska typu P2 green lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech
Emisní třída formaldehydu	E1
Volitelné / na objednávku	Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropol microPLUS®

DEKORY

		
U11026 (U1026) Kristálově bílá	U12188 (U1188) Světle šedá	R63003 (R6254) Mramor světlý



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

HRANY. KULATÁ VĚC.

- Odolnost proti vlhkosti
- Odolné vůči poškrábání a oděru
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti teple
- Odolné proti chemikáliím a čistícím prostředkům běžným v domácnostech
- Snadná údržba



Kromě nosného materiálu, dekoru a struktury jsou to hrany, které z DecoBoard nebo kompozitního prvku Duropal vytváří celkově ušlechtilý a perfektní výrobek. Laminátové hrany CPL a ABS hrany opticky dotváří celkový dojem a rozhodujícím způsobem přispívají k dlouhé životnosti.

Hrany k našim deskám obdržíte přímo u svého prodejce Pfleiderer nebo prostřednictvím našeho partnera, společnosti:



Další mezinárodní kontakty:

Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85
46395 Bocholt
Německo

Středisko služeb: +4420 255 717 371

Tel.: +49 (0) 28 71 / 25 50 - 1224
Fax: +49 (0) 28 71 / 25 50 - 1699
e-Mail: sales.int@ostermann.eu

Další kontaktní údaje najdete na
www.ostermann.eu



SUROVÉ DESKY

- Obsáhlý materiálový program pro rozmanitá použití
- Od standardních desek až po těžce hořlavé nebo vlhkosti odolné speciální desky.
- Snadná úprava a snadné zpracování
- Výroba z obnovitelných surovin, dřevo z certifikovaných trvale ekonomicky obhospodařovaných lesních porostů



BALANCEBOARD

PŘIROZENÁ LEHKOST, VELKÁ ODOLNOST

Tak snadno je možné spojit ekologii a hospodárnost: Díky vysokému podílu obzvláště rychle obnovitelných surovin nabízí BalanceBoard až o 30 % sníženou hmotnost – při neomezené stabilitě a zpracovatelnosti. Desku je možné na přání certifikovat jako PEFC™ nebo FSC®. Za svou vysokou udržitelnost byly desky BalanceBoard několikrát oceněny, mj. cenou za inovaci architektonických časopisů AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost“), cenou Interzum Award 2011 („Vysoká kvalita výrobku“), cenou iF award product design 2012 a cenou Woody Award udělovanou GD Holz („Inovativní výrobek 2011“).



Licenční kód FSC®: FSC-C011773, PEFC/04-32-0828

STYLEBOARD MDF.RWH

PRODYŠNÝ PODKLAD PRO STŘECHU A STĚNU

Deska na bázi dřeva StyleBoard MDF.RWH se ideálně hodí jako podklad a druhá vodu odvádějící rovina, nebo jako vnější, prodyšné opláštění stěn. Vyrábí se z čerstvého lesního a řezaného dřeva, je prodyšná a lepená 100 % bez formaldehydu a s odolností proti vlhkosti, takže se tato deska může blýsknout mnoha přednostmi: Takže je mj. bezpečná proti proniknutí vody až do rozteče krokví 1 m, disponuje větrotěsnými a vodotěsnými spoji

na drážku a spoji na pero a drážku a nabízí díky vlhkosti odolnému PU lepidlu nízké riziko napadnutí plísní ve vlhkém prostředí. StyleBoard MDF.RWH z hlediska stavebního dozoru povolena podle CE EN 13986.

Více informací naleznete v našich brožurách „StyleBoard MDF.RWH“ a „Dřevostavby“!





LIVINGBOARD

OPTIMÁLNÍ TECHNOLOGIE, EKOLOGIE A ZPRACOVATELNOST

Více informací naleznete
v našich brožurách „LivingBoard“
a „Dřevostavby“!

LivingBoard je ideální volbou pro zdravě obyvatelné dřevěné rámy a vnitřní vybavení: to dokládá více než 460.000 bytových jednotek postavených s LivingBoard. Je vyrobena ze směsi čerstvého lesního dřeva a PU lepidla bez formaldehydu, splňuje na jedné straně všechny požadavky na moderní, technologicky a kvalitativně hodnotnou desku a na straně druhé požadavky na obzvláště

ekologicky udržitelný materiál, výrobu a použití. Kromě toho splňuje – i s potahem jako DecoBoard Living požadavky na certifikaci LEED. Na přání se LivingBoard dodává v různých kvalitách s certifikacemi PEFC™ nebo FSC®.

BalanceBoard

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	22 / 25 / 28 / 38

OBLAS TI POUŽITÍ

BalanceBoard je ekologicky udržitelným, lehkým a současně stabilním materiálem. Dřevo je u tohoto materiálu používáno obzvlášť úsporně a odpovědně, velký podíl materiálu byl nahrazen rychle dorůstajícími užitkovými rostlinami. Tuto desku je rovněž možné zpracovávat jako srovnatelné běžné dřevotřískové desky.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	LP2
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

BalanceBoard HD

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312-P2.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

BalanceBoard HD je ekologicky udržitelným, lehkým a současně stabilním materiálem. Dřevo je u tohoto materiálu používáno obzvlášť úsporně a odpovědně, velký podíl materiálu byl nahrazen rychle dorůstajícími užitkovými rostlinami. Tato deska je rovněž stabilní a lze ji stejně dobře zpracovávat jako srovnatelné běžné dřevotřískové desky.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	podle P2
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

ClassicBoard P2

Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 / 40
4.110	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 / 50

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky s obzvlášť homogenní jemnou krycí vrstvou splňuje nejvyšší požadavky na povrch a je tak vhodný zejména jako nosný materiál pro impregnované dekorální papíry, tenké fólie, citlivé dýhy a také pro desky s vysokotlakou potahovací vrstvou Duropal (HPL). ClassicBoard P2 je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Pokládková deska ClassicBoard P2 je certifikována podle PEFC™ a je všestranně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo stavbě podkroví. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773).

Formát v mm*			Počet kusů v balení / tloušťka							
Délka	Šířka	Tloušťka	10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	925	16 / 19 / 22 / 25			50	40	35	32		

* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P2
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

K dostání také v kvalitě CARB 2-, EPF-S- nebo F****!



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

ClassicBoard P2 UZ Modrý anděl / F****

Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vyznačená Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky splňuje stejné požadavky jako standardní deska P2, je však vhodná pro použití s přísnějšími emisními požadavky. ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P2
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – Blauer Engel / F****

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

ClassicBoard P3

Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
4.110	2.070	19 / 22

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky je díky lepení pomocí melaminem zesílené močovinnové pryskyřice odolný proti vysoké vlhkosti vzduchu a po určitou dobu i proti většímu působení vlhkosti. Tato kvalita je vhodná pro potažení fóliemi, dýhami, dekorativním papírem zesíleným melaminovou pryskyřicí a vysokotlakými lamináty Duropal (HPL) a je všestranně použitelná pro stavby podkroví, střešní bednění nebo schody. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Pokládková deska ClassicBoard P3 je certifikována podle PEFC™ a je všestranně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo staveb podkroví, střešních bednění nebo schodů. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773).

Formát v mm*			Počet kusů v balení / tloušťka							
Délka	Šířka	Tloušťka	10	13	16	19	22	25	28	38
1.250	615	19	40							
2.050	615	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20

* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P3
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

PremiumBoard Pyroex

Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky spojuje všechny přednosti dřevotřískové desky (vysoká pevnost, nadprůměrná životnost, dobrá zpracovatelnost, všestranné možnosti dekorativních potahů) s dodatečnou bezpečností v případě požáru. Přidáním látek na ochranu dřeva proti ohni se snižuje rychlost prohoření surových dřevotřískových desek, čímž výrazně roste požární odolnost a rovněž „čas celkového vzplanutí“. K hlavním oblastem použití patří vnitřní obložení místností s vysokým rizikem požáru (laboratoře, prodejny na čerpacích stanicích, televizní studia). Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Formát v mm*			Počet kusů v balení / tloušťka							
Délka	Šířka	Tloušťka	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690**	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20

* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

** Tyto formáty jsou vázány na minimální množství.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	podle P2
Chování při požáru	těžce hořlavé B-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

PremiumBoard MFP P5

Dřevotřísková deska MFP typu 5 podle EN 312, vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.800	1.194	12
5.030	2.500	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento multifunkční dřevěný materiál se vyznačuje vysokou pevností v ohybu a příčnou pevností v tahu v podélném a příčném směru a také vysokou odolností proti vlhkosti. O to se starají nepravidelně poskládané třísky a kvalitní melaminem zesílená močovinová pryskyřice v lepidle. Materiál se tak znamenitě hodí pro různé konstrukční úkoly a také k výrobě stabilních obalů. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Pokládková deska PremiumBoard P5 je certifikována podle PEFC™ a skvěle se hodí pro různé konstrukční úkoly. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773).

Formát v mm*			Počet kusů v balení / tloušťka				
Délka	Šířka	Tloušťka	12	15	18	22	25
2.500	615	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P5
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

LivingBoard P2

Dřevotříska lepená bez formaldehydu typu P2 podle DIN EN 312, vhodná pro nenosná použití v suchých prostorech.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky se díky svému klížení bez formaldehydu hodí pro všechna použití s přísnějšími emisními požadavky a náročnějšími požadavky na pevnost. Tento dřevěný materiál tedy splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Díky doplňkové jemné krycí vrstvě může být tento dřevěný materiál použit pro budovy certifikované podle LEED také potažený. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P2
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – Blauer Engel / klížení bez formaldehydu

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

LivingBoard P5

Dřevotřísková deska typu P5 s jemnými třískami lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu podle EN 312, vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	13 / 16 / 19 / 22 / 25
5.040	2.580	13 / 16 / 19 / 22 / 25

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky se díky svému klížení bez formaldehydu hodí pro všechna použití s přísnějšími emisními požadavky a náročnějšími požadavky na pevnost. Tento dřevěný materiál tedy splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Díky doplňkové jemné krycí vrstvě může být tento dřevěný materiál použit pro budovy certifikované podle LEED také potažený. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® – číslo licence: FSC (-C011773) nebo PEFC™.

Formát v mm*			Počet kusů v balení / tloušťka				
Délka	Šířka	Tloušťka	13	16	19	22	25
2.510	635	13 / 16 / 19 / 22 / 25	60	50	40	35	32

* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P5
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – Blauer Engel / klížení bez formaldehydu

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

LivingBoard face contiprotect P5

Dřevotřísková deska typu P5 s hrubými třískami lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu podle EN 312, s krycí vrstvou contiprotect vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.650	1.250	15
2.800	1.250	15
3.000	1.250	15
5.040	2.580	12 / 15 / 18 / 22 / 25

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky může být použit v nevlidných a nepříznivých podmínkách. Je nabízen s nebroušeným povrchem contiprotect. Díky klížení bez formaldehydu tento dřevěný materiál splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Formát v mm*			Počet kusů v balení / tloušťka				
Délka	Šířka	Tloušťka	12	15	18	22	25
2.510	635	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	P5
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – Blauer Engel / klížení bez formaldehydu

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

PremiumBoard MFP Hybrid

Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP, která tvoří prostřední vrstvu a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 / 19 / 22 / 25
5.600	2.100	16 / 19 / 22 / 25

OBLAS TI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulis, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy. Vhodné pro použití v suchých prostorech.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	Hybridní dřevotřísková a vláknitá deska
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1




Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



StyleBoard MDF plus

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
4.110	2.100	16 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky se vyznačuje dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem a výborně se hodí k použití zejména při výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	MDF
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

K dostání také ve kvalitě
CARB 2- nebo F***!



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF MR

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
5.310	2.100	18 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

Při přechodně vysoké vlhkosti vzduchu, například v koupelnách nebo kuchyních, je zeleně zbarvená StyleBoard MDF MR (moisture-resistant, odolná proti vlhkosti) tou správnou volbou. Tento typ desky vykazuje díky svému speciálnímu složení velmi nízké hodnoty nadouvání. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	MDF
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF černá

Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.



Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25
5.600	2.100	10 / 16 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky je plně černě probarvený a vyznačuje se dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem. Výborně se hodí k výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů a současně působí efektně díky své barvě. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Typ desky	MDF
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF.RWH

Prodyšná, bez formaldehydu klížená vláknitá deska typu MDF.RWH podle EN 622-5 jako podklad pro střechu a stěnu.



Formát v mm			Hrana
Délka	Šířka	Tloušťka	
2.500	1.250	16	natupo
5.050	2.580	16	natupo

OBLAS TI POUŽITÍ

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

POKLÁDKOVÉ DESKY

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Formát v mm*		Krycí rozměr v mm		Tloušťka	Hrana	Počet kusů v balení
Délka	Šířka	Délka	Šířka			
2.510	1.260	2.500	1.250	16	4stranná N + F	50
2.510	635	2.500	625	16	4stranná N + F	50

* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	MDF.RWH
Chování při požáru	normálně hořlavé D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1 – klížení bez formaldehydu



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF tenká

Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-5, s homogenní skladbou a dobrou odolností.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.850	2.070	3

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat. Deska přesvědčivě plní svou funkci v mnoha oblastech: ať již jako součást veletržních konstrukcí, jako reklamní panely, při výrobě obalů, zadních stěn nábytku nebo jako horní vrstva u dveří nebo odlehčených panelů. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	HDF
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



StyleBoard HDF 301

Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-5, s homogenní skladbou a dobrou odolností.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.850	2.070	3 / 4 / 5

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný, tvrdý a broušený povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat. Deska přesvědčivě plní svou funkci v mnoha oblastech: ať již jako součást veletržních konstrukcí, jako reklamní panely, při výrobě obalů, zadních stěn nábytku nebo jako horní vrstva u dveří nebo odlehčených panelů. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	HDF
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



StyleBoard HDF 106

Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní skladbou a dobrou odolností.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.620	2.070	7,4

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	HDF
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF 116

Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní skladbou a dobrou odolností.

Formát v mm		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.620	2.070	6,5

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost, vysokou pevnost v ohybu a dá se výborně opracovávat. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	HDF
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1



Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



MÁTE OTÁZKY? TĚŠÍME SE, AŽ NÁM ZAVOLÁTE.

Vaše spokojenost nám leží na srdci. A ještě víc: Naším požadavkem je překonání vašich požadavků. Proto od nás mohou naši partneři také očekávat distribuci a servis, které daleko přesahují obvyklá měřítka – jsou individuální, férové a lidské. Máte konkrétní projekt, nebo jen jednoduchou otázku? Ať tak či onak: Těšíme se na nové úkoly – a na váš telefonát.



VZORKOVÝ SERVIS

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě.
Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však
ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám
způsobeným technickými možnostmi tisku.

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.

Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete na naší internetové stránce: www.pfleiderer.com

**Pfleiderer používá dřevo z trvale ekonomicky
obhospodařovaných lesních porostů.**





MÁTE OTÁZKY? TĚŠÍME SE, AŽ NÁM ZAVOLÁTE.

Vaše spokojenost nám leží na srdci. A ještě víc: Naším požadavkem je překonání vašich požadavků. Proto od nás mohou naši partneři také očekávat distribuci a servis, které daleko přesahují obvyklá měřítka – jsou individuální, férové a lidské. Máte konkrétní projekt, nebo jen jednoduchou otázku? Ať tak či onak: Těšíme se na nové úkoly – a na váš telefonát.




















































































































VZORKOVÝ SERVIS

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

ÚPLNÁ KOLEKCE 2017–2020 Přehled

W10410 (S. 47)	W10003 (S. 47)	W10140 (S. 47)	W10227 (S. 47)	W10616 (S. 47)	U11015 (S. 47)	U11026 (S. 47)	U11027 (S. 47)	U11077 (S. 47)	U11102 (S. 47)	U11209 (S. 47)
U11500 (S. 47)	U11506 (S. 44)	U11509 (S. 44)	U11518 (S. 47)	U11523 (S. 45)	U11525 (S. 47)	U12000 (S. 47)	U12001 (S. 47)	U12007 (S. 47)	U12009 (S. 47)	U12010 (S. 47)
U12011 (S. 47)	U12018 (S. 47)	U12090 (S. 47)	U12091 (S. 47)	U12092 (S. 44)	U12109 (S. 47)	U12115 (S. 47)	U12117 (S. 47)	U12131 (S. 47)	U12146 (S. 47)	U12168 (S. 44)
U12188 (S. 47)	U12190 (S. 47)	U12204 (S. 47)	U12211 (S. 44)	U12231 (S. 47)	U12233 (S. 47)	U12248 (S. 47)	U12257 (S. 47)	U12290 (S. 47)	U12986 (S. 47)	U15088 (S. 44)
U15110 (S. 46)	U15115 (S. 44)	U15133 (S. 47)	U15190 (S. 47)	U15192 (S. 44)	U15193 (S. 44)	U15194 (S. 44)	U15230 (S. 44)	U15246 (S. 44)	U15331 (S. 47)	U15509 (S. 44)
U15559 (S. 44)	U15574 (S. 44)	U15579 (S. 44)	U16000 (S. 44)	U16001 (S. 44)	U16002 (S. 44)	U16003 (S. 45)	U16007 (S. 44)	U16009 (S. 44)	U16010 (S. 44)	U16012 (S. 44)
U16013 (S. 44)	U16014 (S. 44)	U16020 (S. 44)	U16037 (S. 45)	U16051 (S. 45)	U16130 (S. 45)	U16166 (S. 45)	U16177 (S. 44)	U16179 (S. 45)	U16182 (S. 44)	U17005 (S. 45)
U17008 (S. 45)	U17010 (S. 45)	U17012 (S. 45)	U17013 (S. 45)	U17014 (S. 45)	U17019 (S. 45)	U17031 (S. 45)	U17054 (S. 45)	U17141 (S. 45)	U17271 (S. 45)	U17500 (S. 45)
U17501 (S. 45)	U17503 (S. 45)	U17505 (S. 45)	U18001 (S. 45)	U18002 (S. 45)	U18003 (S. 45)	U18004 (S. 45)	U18006 (S. 45)	U18008 (S. 46)	U18010 (S. 45)	U18011 (S. 45)
U18012 (S. 45)	U18013 (S. 45)	U18014 (S. 45)	U18015 (S. 45)	U18016 (S. 45)	U18017 (S. 45)	U18021 (S. 45)	U18059 (S. 45)	U18067 (S. 45)	U18068 (S. 45)	U18074 (S. 45)
U18079 (S. 45)	U18148 (S. 45)	U18500 (S. 46)	U18501 (S. 46)	U18502 (S. 46)	U18503 (S. 46)	U18504 (S. 46)	U18576 (S. 46)	U19002 (S. 46)	U19003 (S. 46)	U19004 (S. 46)
U19005 (S. 46)	U19006 (S. 46)	U19007 (S. 46)	U19008 (S. 46)	U19500 (S. 46)	U19501 (S. 46)	U19502 (S. 46)	U19503 (S. 46)	U19504 (S. 46)	U19505 (S. 46)	U19506 (S. 46)
U19507 (S. 46)	U19508 (S. 46)	U19509 (S. 46)	U19511 (S. 46)	U19512 (S. 46)	U19515 (S. 46)	R20020 (S. 57)	R20021 (S. 50)	R20022 (S. 50)	R20027 (S. 51)	R20031 (S. 55)
R20033 (S. 53)	R20038 (S. 51)	R20039 (S. 54)	R20054 (S. 54)	R20064 (S. 54)	R20065 (S. 53)	R20074 (S. 54)	R20075 (S. 54)	R20090 (S. 55)	R20095 (S. 50)	R20107 (S. 53)
R20119 (S. 51)	R20128 (S. 54)	R20134 (S. 55)	R20147 (S. 55)	R20158 (S. 57)	R20167 (S. 50)	R20168 (S. 57)	R20169 (S. 54)	R20231 (S. 51)	R20232 (S. 53)	R22248 (S. 50)
R24029 (S. 49)	R24030 (S. 50)	R24031 (S. 55)	R24042 (S. 49)	R24053 (S. 48)	R24054 (S. 48)	R27001 (S. 49)	R27017 (S. 57)	R27024 (S. 50)	R27034 (S. 48)	R27039 (S. 49)
R27041 (S. 49)	R27043 (S. 48)	R30011 (S. 57)	R30013 (S. 56)	R30019 (S. 57)	R30021 (S. 57)	R30023 (S. 57)	R30039 (S. 51)	R30041 (S. 57)	R30042 (S. 56)	R30061 (S. 56)

										
R30065 (S. 52)	R30070 (S. 56)	R30108 (S. 56)	R30109 (S. 56)	R30110 (S. 52)	R34014 (S. 57)	R34015 (S. 56)	R35003 (S. 49)	R35013 (S. 49)	R35014 (S. 55)	R35017 (S. 50)
										
R35018 (S. 49)	R36002 (S. 54)	R36012 (S. 50)	R37001 (S. 54)	R37003 (S. 55)	R37005 (S. 50)	R37009 (S. 54)	R37010 (S. 55)	R38000 (S. 57)	R38002 (S. 50)	R38005 (S. 57)
										
R40010 (S. 52)	R42006 (S. 56)	R42008 (S. 54)	R42009 (S. 52)	R42012 (S. 56)	R42033 (S. 56)	R42048 (S. 52)	R48000 (S. 55)	R48005 (S. 53)	R48006 (S. 53)	R48010 (S. 59)
										
R48014 (S. 55)	R48015 (S. 54)	R48024 (S. 57)	R48025 (S. 56)	R48026 (S. 50)	R50004 (S. 57)	R50009 (S. 52)	R50014 (S. 57)	R50016 (S. 56)	R50030 (S. 51)	R50057 (S. 55)
										
R50062 (S. 48)	R50068 (S. 56)	R50076 (S. 53)	R50077 (S. 52)	R50078 (S. 52)	R50079 (S. 52)	R50080 (S. 52)	R50081 (S. 57)	R50082 (S. 52)	R50083 (S. 53)	R50084 (S. 52)
										
R50085 (S. 53)	R55001 (S. 48)	R55004 (S. 55)	R55006 (S. 49)	R55007 (S. 49)	R55008 (S. 55)	R55011 (S. 48)	R55012 (S. 55)	R55023 (S. 51)	R55025 (S. 49)	R55026 (S. 49)
										
R55027 (S. 49)	R55028 (S. 48)	R55032 (S. 49)	R55055 (S. 49)	R55056 (S. 48)	R55057 (S. 48)	R55058 (S. 48)	R55059 (S. 48)	F70000 (S. 58)	F70002 (S. 58)	F70004 (S. 58)
										
F70007 (S. 58)	F70008 (S. 58)	F70014 (S. 58)	F70015 (S. 58)	F73011 (S. 62)	F73032 (S. 62)	F73033 (S. 62)	F73034 (S. 62)	F73035 (S. 62)	F73036 (S. 62)	F73037 (S. 62)
										
F73038 (S. 63)	F73039 (S. 63)	F73040 (S. 63)	F73041 (S. 63)	F73042 (S. 63)	F73043 (S. 63)	F73044 (S. 63)	F73045 (S. 63)	F73046 (S. 62)	F73047 (S. 62)	F73048 (S. 62)
										
F73050 (S. 53)	F73051 (S. 53)	F73052 (S. 160)	F73053 (S. 160)	F73054 (S. 160)	F73055 (S. 160)	F73056 (S. 160)	F73057 (S. 160)	F73058 (S. 160)	F73059 (S. 160)	F73060 (S. 160)
										
F73061 (S. 160)	F73062 (S. 160)	F73063 (S. 160)	F73064 (S. 160)	F73065 (S. 160)	F73066 (S. 160)	F73067 (S. 160)	F76006 (S. 60)	F76012 (S. 63)	F76014 (S. 63)	F76023 (S. 58)
										
F76026 (S. 60)	F76027 (S. 59)	F76028 (S. 61)	F76029 (S. 59)	F76037 (S. 59)	F76048 (S. 61)	F76049 (S. 59)	F76050 (S. 59)	F76051 (S. 59)	F76052 (S. 53)	F76054 (S. 60)
										
F76065 (S. 59)	F76066 (S. 61)	F76067 (S. 61)	F76068 (S. 62)	F76069 (S. 62)	F76070 (S. 63)	F76071 (S. 63)	F76072 (S. 63)	F76073 (S. 58)	F76074 (S. 60)	F76075 (S. 60)
										
M80000 (S. 58)	M80001 (S. 58)	M80003 (S. 58)	S60000 (S. 59)	S60001 (S. 59)	S60002 (S. 59)	S60003 (S. 59)	S60004 (S. 59)	S60008 (S. 59)	S60010 (S. 59)	S60012 (S. 59)
										
S61011 (S. 64)	S61014 (S. 65)	S61029 (S. 64)	S61030 (S. 65)	S62008 (S. 65)	S62017 (S. 64)	S62018 (S. 65)	S62022 (S. 65)	S62023 (S. 65)	S62024 (S. 64)	S63001 (S. 64)
										
S63007 (S. 65)	S63008 (S. 64)	S63009 (S. 64)	S63014 (S. 65)	S64003 (S. 64)	S66013 (S. 60)	S66014 (S. 60)	S66015 (S. 60)	S66016 (S. 60)	S66017 (S. 60)	S66018 (S. 60)
										
S66019 (S. 60)	S68004 (S. 64)	S68005 (S. 64)	S68007 (S. 64)	S68014 (S. 64)						

